

시험 성적서

성적서 번호 : T2015-07390

회 사 명 : 대림통상(주)증평공장
대 표 자 : 이재우
주 소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23

1. 시 료 명 : 수도꼭지
· 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2015.07.28
4. 시험일자 : 2015.07.28 - 2015.08.07
5. 시험방법 : KS B 2331 : 2013, EL221-1992/11/2012-126
6. 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 안성우

(서명) 안성우

승인자 : 최완규

(서명) 최완규

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2015 년 08 월 07 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 435-862 경기도 군포시 흥안대로 27번길 22(금정동)

TEL : 031-428-8444, FAX : 031-459-9711



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

시 료 항 목		대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15)		시험방법
		FL1005	FL5008	
조작 성능		이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		5.9	4.1	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.25	0.20	
도금두께(μm)	Ni	8.9	6.7	
	Cr	0.3	0.2	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

항 목 \ 시 료		대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15)					시험방법
		FL932	FL1702	FL2503	FL2900	FL5002	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		5.9	5.9	5.5	5.5	5.1	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	
도금두께(μm)	Ni	7.5	6.9	8.0	6.2	9.7	
	Cr	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

시 료 항 목		대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15)				시험방법
		FL5010	FL5702	FL5913	FL7002-S3	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		4.6	4.2	6.0	5.1	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.22	0.20	0.25	0.23	
도금두께(μm)	Ni	9.4	7.2	8.7	9.3	
	Cr	0.3	0.3	0.2	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

항 목	시 료	벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (주방용, 15)		시험방법
		FS930	FS3240	
조작 성능		이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		5.1	4.9	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.23	0.23	
도금두께(μm)	Ni	7.6	8.8	
	Cr	0.3	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

시 료 항 목		대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (주방용, 15)					시험방법
		FS132	FS935	FS1705	FS2323	FS3207	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		5.5	5.1	5.0	4.5	5.0	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.25	0.23	0.23	0.21	0.23	
도금두께(μm)	Ni	6.6	7.3	8.5	8.1	9.1	
	Cr	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

항 목 \ 시 료		대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (주방용, 15)				시험방법
		FS3505U	FS3905	FS1325	FS3515C-iTS	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		3.9	4.5	5.3	4.4	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.20	0.21	0.23	0.21	
도금두께(μm)	Ni	10.2	6.1	7.3	8.2	
	Cr	0.3	0.2	0.2	0.4	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

시 료 항 목		대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (주방용, 15)					시험방법
		FS3605C- iTS	FS0207C- iTS	FS3605U	FS932	FS1127	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		4.4	4.4	5.2	5.2	5.0	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	
도금두께(μm)	Ni	8.6	7.5	7.1	7.5	9.2	
	Cr	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

시 료		대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면 샤워용, 15)		시험방법
		FB1325	FB0206	
항 목				
조작 성능		이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)	토수구	5.3	5.8	
	샤워헤드	6.0	5.7	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.27	0.25	
도금두께(μm)	Ni	8.7	6.5	
	Cr	0.3	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

항 목	시 료	대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15)	시험방법
		FB5505	
조작 성능		이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		6.2	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.27	
도금두께(μm)	Ni	7.3	
	Cr	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

시 료 항 목		벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15)				시험방법
		FB2900NR	FB3000NR	FB3230NM	FB3230NT	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		6.0	6.5	6.2	5.5	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.27	0.27	0.26	0.25	
도금두께(μm)	Ni	10.2	8.5	9.4	7.4	
	Cr	0.3	0.3	0.3	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

시 료 항 목		벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15)			시험방법
		FB3500NR	FB0200NT	FB3600NR	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		6.3	6.5	6.2	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.25	0.27	0.26	
도금두께(μm)	Ni	8.2	9.2	8.5	
	Cr	0.4	0.4	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

항 목 \ 시 료		벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15)				시험방법
		FB1320	FB5500	FB196K	FB5507	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		5.9	5.0	6.2	5.6	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.27	0.24	0.24	0.26	
도금두께(μm)	Ni	8.2	6.9	9.7	8.6	
	Cr	0.3	0.2	0.2	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

항 목 \ 시 료		벽불이 자동온도조절식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15)				시험방법
		FB190N	FB190NR	FB211NR	FB2060NR	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)	샤워헤드	6.8	6.5	4.5	6.3	
	헤드샤워	-	-	6.1	-	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.28	0.27	0.22	0.27	
도금두께(μm)	Ni	10.5	9.5	8.2	7.6	
	Cr	0.4	0.2	0.2	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

시 료 항 목		벽붙이 자동온도조절식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15)		시험방법
		FB215NRS		
조작 성능		이상없음		KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)	샤워헤드	4.9		
	헤드샤워	6.9		
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음		
물충격 한계 성능(MPa)		0.27		
도금두께(μm)	Ni	9.8		
	Cr	0.2		



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-07390

시 료 항 목		벽불이 자동온도조절식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용(자폐식), 15)					시험방법
		FB196AK	FB196A	FB2060 ANR	FB2060 AN	FB210 NM	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	EL221-1992/1 1/2012-126
토수 성능(L/min)		6.2	5.1	5.8	6.0	5.6	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	
도금두께(μm)	Ni	7.8	10.5	7.6	7.9	8.2	
	Cr	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

