



# 시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT25-056577K
- 의뢰자
  - 업 체 명 : 대림통상(주)증평공장
  - 주 소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23 (미암리, 대림통상증평공장)
- 시험기간 : 2025년 06월 30일 ~ 2025년 07월 14일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : FL0402C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)] 외6건
- 시험방법
  - (1) 환경부고시 제2024-132호, 2024. 7. 5.
  - (2) KS D 8302:2014

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-----|
| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 작성자<br>성 명 | 김유승 | 기술책임자<br>성 명 | 원철현 |
| 비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다. |            |     |              |     |

2025년 07월 14일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



# 시험성적서

성적서번호 : CT25-056577K

## 7. 시험결과

1) FL0402C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 4.95 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.2  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 9.0  |     |      |

2) FB0407C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

| 시험항목        | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-------------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량(세면용) | L/min | (1)  | 4.55 | -   | A    |
| 최대토수유량(샤워용) | L/min | (1)  | 5.61 |     |      |
| 도금두께 (Cr)   | μm    | (2)  | 0.2  |     |      |
| 도금두께 (Ni)   | μm    | (2)  | 10.3 |     |      |

3) FB1675S [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 5.15 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.4  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 15.6 |     |      |

4) FB1675 [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

| 시험항목          | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|---------------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량(헤드샤워용) | L/min | (1)  | 5.61 | -   | A    |
| 최대토수유량(핸드샤워용) | L/min | (1)  | 5.10 |     |      |
| 도금두께 (Cr)     | μm    | (2)  | 0.3  |     |      |
| 도금두께 (Ni)     | μm    | (2)  | 12.9 |     |      |

5) FS6017C-ITS [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 2.85 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.2  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 3.9  |     |      |

6) FM204 (손빨래 수전)

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 6.21 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.3  |     |      |



# 시험성적서

성적서번호 : CT25-056577K

|           |    |     |      |   |   |
|-----------|----|-----|------|---|---|
| 도금두께 (Ni) | μm | (2) | 10.5 | - | A |
|-----------|----|-----|------|---|---|

7) FE201C (세탁용 수전)

| 시험항목      | 단위    | 시험<br>방법 | 시험결과  | 비 고 | 시험<br>장소 |
|-----------|-------|----------|-------|-----|----------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)      | 16.78 | -   | A        |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)      | 0.2   |     |          |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)      | 18.7  |     |          |

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

