



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT25-067390K
- 의뢰자
○ 업 체 명 : 대림통상(주)증평공장
○ 주 소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23 (미암리, 대림통상증평공장)
- 시험기간 : 2025년 08월 05일 ~ 2025년 08월 06일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : FL0102C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)] 외21건
- 시험방법
(1) 환경부고시 제2024-132호, 2024. 7. 5.
(2) KS D 8302:2014

확인	작성자 명	김유승	기술책임자 명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 08월 06일



한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 5페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT25-067390K

7. 시험결과

1) FL0102C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.94	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.4		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	27.9		

2) FL0202C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.49	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.1		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	7.1		

3) FL0612C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.49	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.2		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	13.4		

4) FB0207C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]



시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량 (세면용)	L/min	(1)	4.55	-	A
최대토수유량 (샤워용)	L/min	(1)	7.37		
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.2		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	13.8		

5) FB0617C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량 (세면용)	L/min	(1)	4.43	-	A
최대토수유량 (샤워용)	L/min	(1)	6.84		
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.3		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	17.1		

6) FB0200C [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.51	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.3		



시험성적서

성적서번호 : CT25-067390K

도금두께 (Ni)	μm	(2)	12.0	-	A
-----------	----	-----	------	---	---

7) FB0400C [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.43	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.2		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	10.9		

8) FB0610C [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.13	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.2		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	15.2		

9) FB2060TKR [벽불이 자동온도조절식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.17	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.4		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	14.4		

10) FB2060NC [벽불이 자동온도조절식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.81	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.6		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	21.7		


11) FB2060NMC [벽불이 자동온도조절식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.10	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.5		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	18.8		

12) FB2060NRC [벽불이 자동온도조절식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.80	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.5		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	18.1		

13) FS0207C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]



시험성적서

성적서번호 : CT25-067390K

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.94	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.4		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	21.8		

14) FS0407C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.58	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.2		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	11.4		

15) FS0617C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.51	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.2		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	13.5		

16) FS0206C [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.26	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.3		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	12.1		

17) FS128STC [가로 꼭지 (커플링불이형)]


시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	20.82	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.3		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	14.4		

18) FS132STC [가로 꼭지(2구) (커플링불이형)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	20.54	-	A
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.1		
도금두께 (Ni)	μm	(2)	14.6		

19) PF011 (스프레이건)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
------	----	------	------	-----	------



시험성적서

성적서번호 : CT25-067390K

최대토수유량	L/min	(1)	4.53	-	A
--------	-------	-----	------	---	---

20) FL238-15CD (폼업)

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.1	-	A
도금두께 (Ni)	μm	(2)	2.3		

21) FL218N (P-트랩)

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.1	-	A
도금두께 (Ni)	μm	(2)	6.2		

22) FA250CF-1 (코너 선반)

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
도금두께 (Cr)	μm	(2)	0.4	-	A
도금두께 (Ni)	μm	(2)	15.0		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

