


Descripción	Uniones Atornilladas, Tornillería Inoxidable
Documento de referencia	W.00.00087, Apartado 6.2
PARAMETROS DE SELECCIÓN / Selection parameters	
Corrosividad	Alta
Zona	Todas
Tª servicio	≤ 300°C

INSTRUCCIÓN / Instructions

Se deben aplicar los productos indicados en la tabla abajo de acuerdo a la siguiente figura:



A: Superficies de contacto

Acero desnudo + Cualquiera Aluminio + Cualquier otro metal excepto aluminio	Las demás superficies, incluyendo las imprimadas
Familia VII	Ningún producto
Europa Lubekraftt Pasta de Zn	
Brasil Molybrass Zn Paste	
USA equivalente	




B: Superficies de tornillería

Familia II	
Europa	Lubekraftt Pasta de Zn
Brasil	Molybrass Zn Paste
USA	equivalente

C: Cabeza y su perímetro

Familia VIII	
Europa	Brugarolas Rustkeeper 924
Brasil	Tectyl 506 WD
USA	Tectyl 506 WD

Nota: si está prevista la pintura posterior de la cabeza, o cuando la cabeza es visible por el pasajero, no se debe aplicar ningún producto.

CONFECCIONADO POR / Prepared by	REVISADO POR / Reviewed by	APROBADO POR / Approved by
NOMBRE / Name: Nicole R. Harlan FIRMA / Signature:  FECHA / Date: 07.11.2014	NOMBRE / Name: Aritz Ustarroz FIRMA / Signature:  FECHA / Date: 07.11.2014	NOMBRE / Name: Joaquín Villa FIRMA / Signature:  FECHA / Date: 07.11.2014