


Description / Description	Uniones Remachadas Estructurales
Documento de referencia / Reference	W.00.00087
PARAMETROS DE SELECCIÓN / Selection parameters	
Corrosividad / Corrosivity	Normal
Zona / Zone	Interior

INSTRUCCIÓN / Instructions

Se deben aplicar los productos indicados en la tabla abajo de acuerdo a la siguiente figura:



A: Superficies de contacto




Acero desnudo + Cualquiera Aluminio + Cualquier otro metal excepto aluminio	Otras combinaciones
Producto de Familia VII	Ningún producto
Talleres en Europa	
Talleres en Brasil	
Talleres en USA	
Definiciones: "Acero desnudo" es acero sin pintura, sin imprimación y sin cincado. "Aluminio" es aluminio sin pintura y sin imprimación. "Metal" es metal sin pintura y sin imprimación.	

B: Remache (o el agujero dónde se inserta el remache)

Si todas las chapas a remachar son de Inoxidable	Otras combinaciones
Ningún producto	Producto de Familia VII
	Talleres en Europa
	Talleres en Brasil
	Talleres en USA
	No es necesario proteger la punta del remache antes del remachado.

C: Cabeza y extremo posterior accesible

Ningún producto

CONFECCIONADO POR / Prepared by	REVISADO POR / Reviewed by	APROBADO POR / Approved by
NOMBRE / Name: Nicole R. Harlan FIRMA / Signature:  FECHA / Date: 27.10.2015	NOMBRE / Name: I. de los Mozos FIRMA / Signature:  FECHA / Date: 27.10.2015	NOMBRE / Name: Antton Eguizabal FIRMA / Signature:  FECHA / Date: 27.10.2015