


Description / Description	Uniones Remachadas No Estructurales
Documento de referencia / Reference	W.00.00087
PARAMETROS DE SELECCIÓN / Selection parameters	
Corrosividad / Corrosivity	Normal
Zona / Zone	Interior

INSTRUCCIÓN / Instructions

Se deben aplicar los productos indicados en la tabla abajo de acuerdo a la siguiente figura:



A: Superficies de contacto

Acero desnudo + Cualquiera	Otras combinaciones
Aluminio + Cualquier otro metal excepto aluminio	Ningún producto
Producto de Familia VII	
Talleres en Europa	
Talleres en Brasil	
Talleres en USA	

Definiciones: "Acero desnudo" es acero sin pintura, sin imprimación y sin cincado. "Aluminio" es aluminio sin pintura y sin imprimación. "Metal" es metal sin pintura y sin imprimación.

B: Remache

Producto de Familia XI

Talleres en Europa	Krafft Polimer Pro Sellado y Pegado	No es necesario proteger la punta del remache antes del remachado.
Talleres en Brasil	3M Hybrid Adhesive Sealant 760	
Talleres en USA	3M Hybrid Adhesive Sealant 760	

C: Cabeza y extremo posterior accesible

Ningún producto

CONFECCIONADO POR / Prepared by	REVISADO POR / Reviewed by	APROBADO POR / Approved by
NOMBRE / Name: Nicole R. Harlan FIRMA / Signature:	NOMBRE / Name: I. de los Mozos FIRMA / Signature:	NOMBRE / Name: Antton Eguizabal FIRMA / Signature:
FECHA / Date: 27.10.2015	FECHA / Date: 27.10.2015	FECHA / Date: 27.10.2015