



FICHA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN


CORROSION PROTECTION SHEET

Nº No	X.97.01240
Revisión Revision	A
Página Page	1/1

Description / Description	Uniones Atornilladas, Tornillería Cincada (excepto Delta Protekt)
Documento de referencia / Reference	W.00.00087
PARAMETROS DE SELECCIÓN / Selection parameters	
Corrosividad / Corrosivity	Normal
Zona / Zone	Interior
Tª servicio / Service Temperature	≤ 300°C

INSTRUCCIÓN / Instructions

Se deben aplicar los productos indicados en la tabla abajo de acuerdo a la siguiente figura:



A: Superficies de contacto (incluyendo calas)

Acero desnudo + Cualquiera Aluminio + Cualquier otro metal excepto aluminio		Otras combinaciones
Producto de Familia VII		Ningún producto
Talleres en Europa	Lubekrafft Pasta de Zn	
Talleres en Brasil	Molybrass Zn Paste	
Talleres en USA	Loctite Zinc Anti-Seize	

Definiciones:

Acero desnudo: acero sin pintura, sin imprimación y sin cincado.

Aluminio: aluminio sin pintura y sin imprimación.

Metal: metal sin pintura y sin imprimación.

B: Superficies de tornillería (incluyendo arandelas)

Producto de Familia II	
Talleres en Europa	Lubekrafft Pasta de Zn
Talleres en Brasil	Molybrass Zn Paste
Talleres en USA	Loctite Zinc Anti-Seize

C: Cabeza, tuerca, esparrago y su perímetro

Ningún producto

CONFECCIONADO POR / Prepared by	REVISADO POR / Reviewed by	APROBADO POR / Approved by
NOMBRE / Name: Nicole R. Harlan FIRMA / Signature:	NOMBRE / Name: I. de los Mozos FIRMA / Signature:	NOMBRE / Name: Antton Eguizabal FIRMA / Signature:
FECHA / Date: 27.08.2015	FECHA / Date: 27.08.2015	FECHA / Date: 27.08.2015