


Descripción	Tornillo Inoxidable Autotaladrante
Documento de referencia	W.00.00087, Apartado 6.2
PARAMETROS DE SELECCIÓN / Selection parameters	
Corrosividad	Alta
Zona	Todas

INSTRUCCIÓN / Instructions

Se deben aplicar los productos indicados en la tabla abajo de acuerdo a la siguiente figura:



A: Superficies de contacto

Acero desnudo + Cualquiera Aluminio + Cualquier otro metal excepto aluminio		Las demás superficies, incluyendo las imprimadas
Familia VII		Ningún producto
Europa	Lubekrafft Pasta de Zn	
Brasil	Molybrass Zn Paste	
USA	equivalente	




B: Superficies de tornillería

Familia II	
Europa	Lubekrafft Pasta de Zn
Brasil	Molybrass Zn Paste
USA	equivalente

C: Cabeza y su perímetro

Familia VIII	
Europa	Brugarolas Rustkeeper 924
Brasil	Tectyl 506 WD
USA	Tectyl 506 WD

Nota: si está prevista la pintura posterior de la cabeza, o cuando la cabeza es visible por el pasajero, no se debe aplicar ningún producto.

CONFECCIONADO POR / Prepared by	REVISADO POR / Reviewed by	APROBADO POR / Approved by
NOMBRE / Name: Nicole R. Harlan FIRMA / Signature:  FECHA / Date: 07.11.2014	NOMBRE / Name: Aritz Ustarroz FIRMA / Signature:  FECHA / Date: 07.11.2014	NOMBRE / Name : Joaquín Villa FIRMA / Signature :  FECHA / Date: 07.11.2014