



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: CY2022B03A00057

委托单位:

江西豫诺绝热材料有限公司



样品名称:

橡塑保温材料(板)

检测类别:

抽样检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



CY2022B03A00057



中国国检测试控股集团股份有限公司

国家建筑材料测试中心

检 测 报 告

报告编号: CY2022B03A00057

第 1 页 共 2 页

样品名称	橡塑保温材料(板)	检测类别	抽样检测
委托单位	江西泰诺绝热材料有限公司	样品来源	委托抽样
受检单位	江西泰诺绝热材料有限公司	商 标	神都
生产单位	江西泰诺绝热材料有限公司	样品状态	满足检测要求
抽样单位	中国国检测试控股集团股份有限公司	型号规格	8000mm×1500mm ×20mm
生产日期	2022 年 05 月 10 日	抽样基数	500 平米
抽样日期	2022 年 05 月 13 日	抽样数量	12 平米
收样日期	2022 年 05 月 19 日	抽 样 人	薛红艳、何晓强
抽样方式	随机抽样	封 样 人	殷悦、程瑞雪
抽样地点	江西泰诺工厂	封样状态	封签封样完好
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2022 年 05 月 20 日 -06 月 09 日
判定依据	GB/T 17794-2021《柔性泡沫橡塑绝热制品》		
检测项目	尺寸允许偏差、表观密度等共 5 项，详情见数据页。		
检测结论	*经检测，抽检样品所检项目的检测结果符合 GB/T 17794-2021 中 CY 类的技术要求。检测结果见数据页。*		
附注：	(此处空白)		

批 准: 程瑞雪 审 核: 陈永鑫 编 制: 马旭冉

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司

国家建筑材料测试中心

检 测 报 告

报告编号: CY2022B03A00057

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		标准要求 (CY 类)	检测结果	单项 结论	检测依据
1	尺寸 允许 偏差	长	不准许 负偏差	+17mm	符合	GB/T 17794- 2021 6.4 GB/T 6342-1996
		宽	±10mm	-6mm	符合	
		厚	+5mm 0mm	+1mm	符合	
2	表观密度		≤95kg/m ³	42kg/m ³	符合	GB/T 6343-2009
3	导热 系数	平均温度： （-20±2）℃	≤0.034 W/（m·K）	0.029 W/（m·K） 平均温度： -20℃	符合	GB/T 10295- 2008
		平均温度： （0±2）℃	≤0.036 W/（m·K）	0.031 W/（m·K） 平均温度： 0℃	符合	
		平均温度： （25±2）℃	≤0.038 W/（m·K）	0.034 W/（m·K） 平均温度： 25℃	符合	
4	氧指数		≥32%	34.6%	符合	GB/T 2406.2- 2009
5	烟密度		≤75	65	符合	GB/T 17794- 2021 6.11.1、 GB/T 8627-2007
备注：检测地点：管庄。						

—————本报告结束—————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号

电话: 010-51167681

邮编: 100024