



检 验 报 告

TEST REPORT

邯检（H）字（2020）第（P0018）号

产品名称 Sample	热镀锌方矩管
规格型号 Model Type	50*50
受检单位 Client	
生产单位 Manufacturer	邯郸市友发钢管有限公司
委托单位 Railor	邯郸市友发钢管有限公司
检验类别 Test Kind	委托检验

邯郸市产品质量监督检验所

Handan Institute of Product Quality Supervision and Inspection

邯郸市产品质量监督检验所

检 验 报 告

Test Report

邯检（H）字（2019）第（P0018）号

共 3 页 第 2 页

产品名称 Sample	镀锌方矩管		型号规格 Model Type	50*50
			商标 Brand	友发
委托单位 Bailor	邯郸市友发钢管有限公司		样品等级 Grade	Q195~235
受检单位 Client	——		检验类别 Test Kind	委托检验
生产单位 Manufacturer	邯郸市友发钢管有限公司		样品类别 Grade	无锈蚀
抽样地点 Sampling Location	——		抽样日期 Smpling Representative	2022 年 03 月 13 日
样品总量 Sample Quantity	检验用 Test Sample	1m×2 根	抽样者 Smpling Representative	——
	备用 Sparc Sample	——	送样者 Primary Number or Producing Date	姜博
抽样基数 Sample Batch	——	——	样品批号或 生产日期 Primary Number or Producing Date	2022.3.13
检验依据 Test Standard	GB/T6728-2002			
检验项目 Test Item	边长、壁厚、抗拉强度、断后伸长率、长边、短边、碳、硫、锰、磷			
检验结论 Test Comclusion	该依据 GB/T6728-2002 检验，该样品所检验项目合格 (检验报告专用章) 签发日期：2022 年 03 月 15 日			
备注 Note	生产单位和委托单位名称由送样者提供			



批 准：

审 核：

主 检：

检 验 报 告
Test Report

邯检（H）字（2019）第（P0018）号

共 3 页 第 3 页

检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
化学成分	碳（C），%	≤0.20	0.13	合格
	硫（S），%	≤0.045	0.023	合格
	硅（Si），%	≤0.35	0.23	合格
	锰（Mn），%	≤1.40	0.49	合格
力学性能	磷（P），%	≤0.0445	0.023	合格
	抗拉强度，MPa	不小于 370~500	482	合格
	断后伸长率，%	不小于 26	48	合格
尺寸	屈服强度，MPa	不小于 235	357	合格
	长边，mm	50	50	合格
	短边，mm	50	50	合格
壁厚，mm		4.0	4.0	合格
以下空白				

