Stirol-Akril-Xitozan Sopolimeri IR Spektri

Styrene-Acryl-Chitosan Copolymer Infrared Spectrum



Stirol piqlari:

- 3000-3100 cm■¹: Aromatik C-H cho'zilish
- 1600, 1490, 1450 cm■¹: Aromatik C=C
- 700, 760 cm■¹: Aromatik C-H egilish (monosubstitutsirlangan)

Akril piqlari:

- 2850-2950 cm■¹: Alifatik C-H cho'zilish
- 1735 cm■¹: C=O (ester) - kuchli pik
- 1150-1250 cm■¹: C-O cho'zilish

Xitozan piqlari:

- 3200-3500 cm■¹: O-H va N-H (keng)
- 1650 cm■¹: C=O (Amide I)
- 1550 cm■¹: N-H egilish (Amide II)
- 1150, 1070 cm■¹: C-O-C, C-O

Spektr tahlili:

Uchlik sopolimer tarkibi: Bu spektr stirol (C■H■CH=CH■), akril esterlari va xitozan (tabiiy polisaxarid) monomerlaridan tashkil topgan murakkab sopolimerning xarakterli IR signallarini ko'rsatadi.

Xitozanning qo'shilishi 3200-3500 cm■¹ da kuchli O-H/N-H va 1650/1550 cm■¹ da amide piklar qo'shadi.