LG Chem Huizhou ABS

AF365H

注塑级
Injection Molding Grade

WeConnectScience

LG Chem

产品描述
Description

- **高光泽，耐高温，阻燃级**
- High Gloss, Heat Resistance Flame Resistance Grade

产品应用
Applications

- **电器配件，IT/OA设备，显示器、音响外壳等**
- Electric Parts, IT/OA Device, TV Display&Audio Housing, Miscellaneous Goods

性能 Properties	测试条件 Test Condition	测试方法 Test Method	单位 Unit	代表值 Typical Value
物理性能/Physical				
比重/Specific Gravity		ASTM D792	g/cm^3	1.15
收缩率/Molding Shrinkage(Flow),3.2mm		ASTM D955	%	0.4 ~ 0.7
熔融指数/Melt Flow Rate	220℃/10kg	ASTM D1238	g/10min	32
机械性能/Mechanical				
拉伸强度/TS,3.2mm @Yield	50mm/min	ASTM D638	Kg/cm^2	450
断裂伸长率/TE,3.2mm @Break	50mm/min	ASTM D638	%	16
弯曲强度/FS,6.4mm	10mm/min	ASTM D790	Kg/cm^2	660
弯曲模量/FM,6.4mm	10mm/min	ASTM D790	Kg/cm^2	24,000
冲击强度/IZOD ,6.4mm (Notched)	23℃	ASTM D256	Kg.cm/cm	22
洛氏硬度/Rockwell Hardness	R-Scale	ASTM D785	-	105
热性能/Thermal				
热变形温度/HDT,6.4mm (Unanneald)	18.6kg	ASTM D648	℃	85
燃烧性/Flammability(2.0mm)		UL94	Class	V-0
注塑成型指南/Processing Guide(Injection Molding)				
预干燥温度/Drying Temperature		-	℃	75 ~ 90
预干燥时间/Drying Time		-	hrs	3 ~ 4
熔融温度/Melt Temperature		-	℃	200 ~ 230
注塑1区温度/Zone1 Temperaure		-	℃	170 ~ 190
注塑2区温度/Zone2 Temperaure		-	℃	180 ~ 200
注塑3区温度/Zone3 Temperaure		-	℃	200 ~ 230
喷嘴温度/Nozzle Temperature		-	℃	200 ~ 230
模具温度/Mold Temperature		-	℃	40 ~ 60
背压/Back Pressure		-	kg/cm^2	5 ~ 10
螺杆转速/Screw Speed		-	rpm	30 ~ 60

备注
1）以上内容仅作为常用建议或数据参考
2）尺寸&厚度等的差异无形数据或使用时工艺条件存在差异或需要一定的调整
Note
Injection Temperature &Screw Speed are only mentioned as general guidenlines.
These may not apply or need adjustment in specific situation suchn as low sizes, thin wall moldngand gas-assist molding