KANE ACE® FM-40 抗冲击改性剂

KANE ACE® FM-40 Impact Modifier

产品特性

- 丙烯酸酯接枝共聚物，具核-壳结构
- 改善 PC 及 PC 合金的常温冲击性能
- 耐候性能优异

用途

- PC, PC/GF 的抗冲改性
- PC/PBT 及 PBT 的抗冲改性

KANE ACE® FM-40 的基本技术指标

特性		单位	数值
IZOD 冲击强度	23℃	KJ/m^2	58.9
	-30℃	KJ/m^2	26.6
熔融指数		g/10min	20.2
黄变指数 YI	300℃		3.23
	330℃		3.05

※测试样品：PC (Mw=19000) 100 / 增韧剂 5
注射条件:干燥 120℃×5hr；温度：喷嘴 300℃/T1 300℃/T2 290℃/T3 280℃/Mold 90℃

建议使用量

PC&PC/GF：3~5%

PBT 体系：5~8%

包装及贮运条件

纸塑复合袋包装，20kg/袋，贮放于阴凉、通风干燥处，防止日晒雨淋，远离火源，可按非危险品运输。

以上内容由杭州中聚化工科技有限公司编写并负责解释，保留更改文本内容的权利。
本文发布时间：2015 年 7 月。如需了解更多信息，请浏览 www.zhongjuchem.com，或咨询 Tel:+86-571-86987356 , E-mail:zhongjuchem@aliyun.com.