LG Chem Huizhou ABS

HP100H-NP

注塑级

WeConnectScience

LG Chem

Description

- 高冲击强度、通用级

Applications

- 安全帽、头盔、拉杆箱等

测试项目	测试条件	测试方法	单位	数据范围
物理性能				
比重		ASTM D792	g/cm^3	1.04
收缩率		ASTM D955	%	0.4 ~ 0.7
熔体流动速率	220℃/10kg	ASTM D1238	g/10min	6
机械性能				
拉伸强度,3.2mm @Yield	50mm/min	ASTM D638	Kg/cm^2	420
断裂伸长率,3.2mm @Break	50mm/min	ASTM D638	%	15
弯曲强度,6.4mm	15mm/min	ASTM D790	Kg/cm^2	630
弯曲模量,6.4mm	15mm/min	ASTM D790	Kg/cm^2	21,000
悬臂梁冲击强度,6.4mm (Notched)	23℃	ASTM D256	Kg.cm/cm	45
洛氏硬度	R-Scale	ASTM D785	-	102
热性能				
热变形温度,6.4mm （未退火）	18.6kg	ASTM D648	℃	84

注塑工艺参数(参考使用)				
干燥温度		-	℃	70-80
干燥时间		-	hrs	2-4
熔体温度		-	℃	200-250
炮筒温度	后面	-	℃	200-210
	中间	-	℃	210-220
	前面	-	℃	220-250
射嘴温度		-	℃	200-250
模具温度		-	℃	40 ~ 80
背压		-	kg/cm^2	10 ~ 40
螺杆转速		-	rpm	30 ~ 60

附注）以上数据仅为选择材料做参考，颜色的变化在正常的公差范围内， 以上数据不应理解为材料的规格范围，也不能用于零件或者工具设计