

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão: 11	17/01/2019	Alterado % de Pós Inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,10 a 0,16, alterado % de Pré-Inoculação de 0,3 a 0,5 para 0,3 a 0,4, alterado a temperatura na liberação de 1420°C a 1510°C para 1500°C a 1540°C, a temperatura de vazamento de 1350°C a 1390°C para 1360°C a 1410°C, eliminado a temperatura do forno, alterado o peso de metal (kg) para nodularização de 1500 a 1800± 40 para 1500± 100, alterado o tipo de liga de 1 para 4, alterado o % de nodularização de 0,9 a 1,8 para 1,1 ± 0,2, alterado a cobertura de 12 a 21kg para 20kg ± 5kg, o tempo de Fading de 40 minutos para 25 minutos.	Vagner Gomes
Revisão: 10	28/02/2017	Adicionado campo com o tipo de inoculante, alterado o peso do cacho de 49,8 para 54,15, o peso da peça de 8,76 para 8,57 e o rendimento de 70,4% para 63,3%.	Vagner Gomes
Revisão 09	23/08/2016	Alterado o modelo da FTFV e o peso de metal na panela passou de 1500 ±40 kg pa 1500 a 1800 ±40kg, o % de Cr passou de máx. 0,03 para máx.0,04 e o Cueq passou de 0,25 a 0,30 para 0,25 a 0,35 o % de inoculação de 0,5 para 0,3 a 0,5 na pré inoculação, colocado 0,10 a 015 de inoculação no jato e a cunha passou de 5,0 mm a cada 30 minutos para 9,5 no forno somente na liberação.	Adriano Nogueira
Revisão 08	12/04/2016	Alteraram os parâmetros: peso de cacho de 52,5 para 49,80 Kg, tempo de enchimento de 9 (8 a 12 segundos) para 10 (9 a 12 segundos)	Olivério Antunes

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
28	Forno	20/02/2025	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Luiza Ribeiro	8428	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Ana Flávia	8559	