
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA SECCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ACERO BASE:

Grado ZAR 250 de la Norma IRAM IAS U 500-214. Tensión mínima de fluencia: 250 Mpa.
Recubrimiento galvanizado: Z275 = 275 gr/m2 TST ambas caras.

PGC PERFIL C	altura alma **A**	ancho ala **B**	ancho **C**	espesor s/recub. **E**	radios acuerdo **R**	área nominal	masa p/m nominal	centro gravedad	momento inercia **JX**	momento inercia **JY**	módulo resist. **WX**	módulo resist. **WY**	radio giro **RX**	radio giro **RY**
	mm	mm	mm	mm	mm	cm²	kg/m	cm	cm⁴	cm⁴	cm³	cm³	cm	cm
90 x 0,90(*)	90	40	15	0,90	1,41	1,73	1,35	1,39	22,38	4,21	4,97	1,61	3,59	1,56
90 x 1,25(*)	90	40	15	1,25	1,94	2,38	1,86	1,39	30,29	5,62	6,73	2,15	3,57	1,54
90 x 1,60(*)	90	40	15	1,60	2,46	3	2,35	1,38	37,77	6,93	8,39	2,64	3,54	1,52
100 x 0,90(*)	100	40	15	0,90	1,41	1,82	1,42	1,32	28,59	4,36	5,71	1,62	3,96	1,55
100 x 1,25(*)	100	40	15	1,25	1,94	2,5	1,96	1,32	38,74	5,83	7,74	2,17	3,93	1,53
100 x 1,60(*)	100	40	15	1,60	2,46	3,16	2,48	1,32	48,37	7,19	9,67	2,68	3,91	1,51
100 x 2,00(*)	100	40	15	2,00	3,06	3,90	3,00	1,32	58,75	8,59	11,75	3,20	3,88	1,48
100 x 2,50(*)	100	40	15	2,50	3,81	4,78	3,68	1,31	70,76	10,14	14,15	3,47	3,85	1,46
100 x 3,20(*)	100	40	15	3,20	4,86	5,96	4,58	1,31	85,85	11,93	17,17	4,43	3,80	1,42
140 x 0,90(*)	140	40	15	0,90	1,41	2,18	1,71	1,11	63,03	4,85	9	1,67	5,37	1,49
140 x 1,25(*)	140	40	15	1,25	1,94	3	2,35	1,11	85,73	6,5	12,24	2,24	5,34	1,47
140 x 1,60(*)	140	40	15	1,60	2,46	3,8	2,98	1,11	107,45	8,01	15,35	2,77	5,31	1,45
140 x 2,00(*)	140	40	15	2,00	3,06	4,7	3,68	1,11	131,06	9,58	18,72	3,31	5,28	1,43
140 x 2,50(*)	140	40	15	2,50	3,81	5,78	4,45	1,11	158,78	11,31	22,68	3,91	5,24	1,40
150 x 0,90(*)	150	40	15	0,90	1,41	2,27	1,78	1,07	74,26	4,95	9,9	1,68	5,71	1,48
150 x 1,25(*)	150	40	15	1,25	1,94	3,13	2,45	1,07	101,08	6,63	13,47	2,26	5,68	1,46
150 x 1,60(*)	150	40	15	1,60	2,46	3,96	3,1	1,07	126,78	8,17	16,9	2,78	5,65	1,44
150 x 2,00(*)	150	40	15	2,00	3,06	4,9	3,84	1,06	154,76	9,77	20,63	3,32	5,62	1,41
150 x 2,50(*)	150	40	15	2,50	3,81	6,03	4,64	1,07	187,70	11,55	25,03	3,94	5,58	1,38
150 x 3,20(*)	150	40	15	3,20	4,86	7,56	5,81	1,07	230,04	13,61	30,67	4,64	5,52	1,34
200 x 1,25(*)	200	40	15	1,25	1,94	3,75	2,94	0,9	202,58	7,16	20,25	2,3	7,34	1,38
200 x 1,60(*)	200	40	15	1,60	2,46	4,76	3,73	0,9	254,79	8,83	25,47	2,84	7,31	1,36
200 x 2,00(*)	200	40	15	2,00	3,06	5,9	4,63	0,9	312,04	10,56	31,2	3,4	7,27	1,34
200 x 2,50(*)	200	40	15	2,50	3,81	7,28	5,60	0,91	380,05	12,47	38,01	4,03	7,22	1,31
200 x 3,20(*)	200	40	15	3,20	4,86	9,16	7,04	0,91	468,67	14,70	46,87	4,75	7,16	1,27
250 x 1,60(*)	250	40	15	1,60	2,46	5,56	4,36	0,78	442,39	9,29	35,39	2,88	8,92	1,29
250 x 2,00(*)	250	40	15	2,00	3,06	6,9	5,41	0,78	534,08	11,11	43,44	3,45	8,87	1,27
250 x 2,50(*)	250	40	15	2,50	3,81	8,53	6,69	0,79	663,44	13,12	53,07	4,08	8,82	1,24
250 x 3,20(*)	250	40	15	3,20	4,86	10,76	8,27	0,81	821,75	15,48	65,74	4,83	8,74	1,20
300 x 1,60(*)	300	40	15	1,60	2,46	6,36	4,99	0,69	669,6	9,64	46,64	2,91	10,48	1,23
300 x 2,00(*)	300	40	15	2,00	3,81	7,9	6,2	0,7	860,38	11,53	57,35	3,49	10,44	1,21
300 x 2,50(*)	300	40	15	2,50	4,86	9,78	7,67	0,7	1.053,49	13,61	70,23	4,12	10,38	1,18
300 x 3,20(*)	300	40	15	3,20	3,06	12,36	9,50	0,72	1.309,27	16,05	87,29	8,44	10,29	1,14
350 x 2,00(*)	350	40	15	2,00	3,81	9,02	6,94	0,68	1.306,58	13,12	74,66	3,95	12,04	1,21
350 x 3,20(*)	350	40	15	3,20	4,86	14,15	10,88	0,69	1.999,47	18,43	114,26	5,57	11,89	1,14
400 x 2,00(*)	400	40	15	2,00	3,06	10,02	7,71	0,62	1.844,15	13,43	92,21	3,97	13,57	1,16
400 x 3,20(*)	400	40	15	3,20	4,86	15,75	12,11	0,64	2.832,30	18,85	141,42	5,61	13,41	1,09



Los perfiles Steel Frame se fabrican utilizando un sistema de registro de trazabilidad que vincula el número de lote impreso en cada perfil con el número de bobina del acero base. Cada bobina cuenta con un certificado de calidad del proveedor que indica la tensión de fluencia y la masa de recubrimiento de la misma. A través de este registro se pueden conocer las características mecánicas y de recubrimiento de cada perfil entregado.

(*) Perfiles fabricados y certificados bajo normaIRAM IAS U 500-205, Certificado DC-M-B21-002.1