

# Sprawozdanie 3


## Ćwiczenie 20

Jan Bronicki  
Nr indeksu: 249011  
Marcin Radke  
Nr indeksu: 241554

### 1 Wstęp Teoretyczny

Celem ćwiczenia jest skalowanie termopary w celu wyznaczenie współczynnika termoelektrycznego termopary. Następnie wyznaczenie temperatury krzepnięcia stopu Wooda.

Lepkość zostanie wyznaczona na podstawie danych otrzymanych przez obserwację kulki tonącej w glicerynie.



Dzięki analizie ruchu kulki, znając jej parametry takie jak masa i średnica, które przekładają się na gęstość. Można zanalizować siły oporu, które stawia ciecz co przekłada się na współczynnik lepkości  $\eta$ .

W naszym eksperymencie wykorzystamy następujące przyrządy:

- Termometr
- Garnek z wodą
- Termos wody z lodem
- Kuchenka
- Woltomierz
- Stoper
- Mieszadło
- Tygiel ze stopem Wooda
- Podstawka chłodząca

## 2 Skalowanie termopary i wyznaczenie współczynnika termoelektrycznego $\alpha$

Temp[C]	U[mV]
20,33	0,83
21,2	0,85
22,3	0,92
24,4	1,01
26,5	1,08
28,4	1,14
30,4	1,2
32	1,27
34	1,36
36	1,45
38	1,52
40	1,6
42	1,67
44	1,74
46	1,83
48	1,92
50	2
52	2,09
54	2,17
56	2,24
58	2,32
60	2,39
62	2,47
64	2,56
66	2,64
68	2,74
70	2,82
72	2,9
74	2,98
76	3,07
78	3,16
80	3,23
82	3,31
84	3,39
86	3,48
88	3,55
90	3,63

Wzory:


niepewność multimetra

$$u(U) = \frac{0,05}{100} \cdot U + 0,001$$

niepewność termometru

$$u(T) = \pm 0,01^\circ$$

Z regresji liniowej wynika, że  $\alpha \approx 0,0404 [\frac{mV}{C}]$  natomiast jej błąd  $u(\alpha) \approx 0,00012$



### 3 Wyznaczenie temperatury krzepnięcia stopu metali oraz niepewności jej wyznaczenia

Czas[s]	U[mV]
0	3,23
30	3,05
60	2,95
90	2,85
120	2,78
150	2,73
180	2,7
210	2,68
240	2,66
270	2,64
300	2,62
330	2,6
360	2,57
390	2,55
420	2,52
450	2,49
480	2,44
510	2,38
540	2,28
570	2,17
600	2,06
630	1,96
660	1,86
690	1,79
720	1,73
750	1,69
780	1,64
810	1,61
840	1,59

Wzory:

niepewność standardowa typu A wartości średniej napięć mieszczących się w obszarze plateau

$$u_A(\bar{U}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (U_i - \bar{U})^2}{n \cdot (n-1)}}$$

niepewność standardowa typu B

$$\Delta_p(U) = \frac{0,05}{100} \cdot U + 0,001$$

$$u_B(U) = \frac{\Delta_p(U)}{\sqrt{3}}$$

niepewność napięcia krzepnięcia można obliczyć ze wzoru

$$u(U_k) = \sqrt{(u_A(\bar{U}))^2 + (u_B(U))^2}$$

Przykładowe obliczenia:

$$u_A(\bar{U}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{29} (U_i - \bar{U})^2}{29 \cdot 28}} \approx 0,000022V$$


$$u_B(U) = \frac{\Delta_p(U)}{\sqrt{3}} \approx 0,00059V$$

$$u(U_k) = \sqrt{(0,0000216)^2 + (0,000585)^2} \approx 0,00059V$$

Temperatura krzepnięcia stopu

$$T_k = \frac{U_k}{\alpha} = \frac{2,62}{0,0404} \approx 64,8C^{\circ}$$

$$u_c(T_k) \approx 2,7C^{\circ}$$



## 4 Wnioski

- wraz ze wzrostem temperatury przewodów rośnie napięcie
- podczas mierzenia przewodności stopu woda w pewnym momencie spadek napięcia praktycznie znika, wynika to z powodu przejścia stanu skupienia stopu z ciekłego na stały