

Fundamentos del Concreto

buildsmart.replit.app | Guía de Construcción Mexico

RESUMEN:

Aprende a preparar y verter mezclas de concreto con resistencia optima para cimentaciones, pisos y estructuras de carga.

Introducción al Concreto

El concreto es la piedra angular de la construcción moderna. Una mezcla correcta garantiza durabilidad, resistencia y ahorro a largo plazo.

Proporciones de la Mezcla

La mezcla estandar para cimentaciones residenciales es 1:2:4 (cemento:arena:grava). Para pisos se usa 1:2:3. La relación agua-cemento no debe exceder 0.5 para obtener buena resistencia.

- Cemento: Actúa como aglutinante; usa cemento tipo I o II para usos generales
- Arena: Debe estar limpia, sin arcillas ni sales; tamaño máximo 4.75 mm
- Grava: Tamaño máximo de 19 mm para losas y 38 mm para masivos
- Agua: Potable, libre de aceites y ácidos; temperatura ideal 15-25 C

Proceso de Vaciado

Prepara la cimbra antes de mezclar. Vierte el concreto en capas de 20-30 cm y compacta con vibrador para eliminar cangrejas. El curado debe durar mínimo 7 días manteniéndolo húmedo.

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita en buildsmart.replit.app >> Calculadora

NOTA: Los precios son de referencia y pueden variar según región, proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra.