

## Multipaneel

## Technisch datablad Multitexx®

## **Sponningdeel**

No. Multitexx. 450.240.xXXX

Informatie			
Profiel type	Sponningdeel		
Artikelnummer	450.240.XXXX		
Oppervlakte	gestructureerde houtlook		
Lichte kleuren	Wit en Crème.		
Donkere kleuren	Grijs, Basalt grijs, Cappuccino en Groen.		
Materiaal - toplaag	Hard PVC co-extrusie toplaag gepigmenteerd.		
Materiaal - kern	geschuimd PVC met gesloten cel (PVC-UE)		
Breedte	285 mm		
Werkende breedte	250 mm		
Lengte	2400 mm		
Gewicht (min - max)	1,2 kg/m1 4,9kg/m²		
Dikte (dunste punt)	6,0 mm		
Dikte (dikste punt)	18 mm		
Verpakking	PE melk witte verpakking, 6 panelen p/verp.		
Verwerkingstemperatuur	tussen 5 °C en 30 °C graden Celcius		
Duurzaamheid	lood vrij, 100% recyclebaar,		

Parameters				
Parameters	Eenheid	Standaard	Resultaat	
Dichtheid basismateriaal	g/cm³	DIN EN ISO 845	0,5	
Dichtheid oppervlak	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-2	1,5	
Treksterkte	MPa	DIN EN ISO 527-2	15,9	
Elasticiteitsmodulus	MPa	DIN EN ISO 527-2	1140	
Buigsterkte	MPa	DIN EN ISO 178	30,7	
Buigmodulus	MPa	DIN EN ISO 178	1490	
Slagvastheid	J	DIN EN 13245-2	23,10	
Thermische uitzettingscoëfficiënt	mm/m.K	ISO 11359-2	0,06	
Verandering van kleur onder de voorwaarden van de versnelde kunstmatige veroudering in totale stralingsenergie van 4,0 GJ/m2	grijsschaal waarde	DIN EN ISO 4892-2	<3	
Reactie bij brand	klasse	EN 13501-1	E	

1/1 NL-6/2017

