SURFACE SHINE WB

Sellador Acrilico base Agua con alto contenido de solidos(ASTM C-1315 class A) Conscious



DESCRIPCION

SURFACE SHINE WB es un sellador acrilico polimero con alto contenido de solidos, base agua, no-amarillenta diseñado especificamente para suferficies en exterior tales como: agregados expuesto, piedra natural, ladrillo, quarry tile, terrazzo, y otras superficies de concreto. Tambien es adecuado para uso en interior. Este sellador que no se amarillenta, bajo olor, duradero mejora la apariencia de todas las superficies tratadas con un alto brillo.

- Embellece y protégé concreto estampado, concreto teñido con acido, concreto coloreado integralmente, y agregado expuesto
- Minimiza la eflorescencia
- Protégé superficies selladas de los efectos dañinos de las sales y de la Lluvia acida
- Provee Resistencia a la abrasion y un Amplio rango de quimicos y aceites
- No se pone Amarillo bajo exposicion extrema a los rayos UV
- Actua como un adhesivo para minimizer el levantamiento de los agregados
- Base agua cumpliendo VOC

APLICACION

Listo para usar. No diluir. Se recomienda que la temperatura de aplicacion debe ser arriba de 40° & subien-

AGITAR BIEN ANTES DE CADA USO!

Sellador de concreto nuevo/Agregado expuestor: Aplicar con una aspersora o rodillo en capas delgadas y uniformes a 350-400 p2/gal. Aplicarlo por aspersion para mejores resultados. Solo se requiere una capa de SUR-FACE SHINE WB para curar, sellar, embellecer, y proteger. Para un major brillo, una segunda capa puede ser aplicada. Dejar secar completamente la primera capa antes de aplicar la segunda capa, tipicamente 6 - 8 horas. Dos capas delgadas produciran un major brillo que una sola capa gruesa, especialmente en superficies porosas.

Concreto Existente: La superficie de concreto debe estar limpia, seca y libre de manchas, aceite, grasa, mugre y recubrimientos incompatibles antes de la aplicacion. En superficies lisas y densas los mejores resultados se pueden lograr pulir ligeramente y utilizer un aplicador de microfibra. Aplicar de acuerdo con los rendimientos recomendados. Rendimientos pueden variar debido a la porosidad y condiciones del concreto.

Concreto Existente: 200 – 400 p2/ gal Agregado Expuesto: 200 – 300 p2/ gal Ladrillo, estuco, etc.: 200 – 300 p2 / gal

Como la porosidad de los agregados expuestos, ladrillo y otras superficies varian grandemente, paneles de prueba deben hacerse para determinar que este producto es el indicado y el numero de capas requeridas para lograr el resultado deseado.

Una aplicacion de SURFACE SHINE WB renovara concreto existente, pisos de ladrillo o terrazzo. Estas superficies seran mas brillantes y faciles de limpiar y mantener.

STANDARDS

Cumple ASTM C-1315, Type I, Class A V.O.C. Contenido: Menos de 100 g/L.

Cumplie con standards Federales para compuestos de curado y sellado. No adelgazar o diluir.

EMPAQUE

Tambores de 55 galones y pailas de 5 galones

LIMPIEZA

El equipo de aplicacion puede limpiarse con agua si el producto no ha secado. Una vez el producto seca debe usarse, xyleno u otro solvente aprovado.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del SURFACE SHINE WB en el contenedor original bien sellado es de un año de la fecha de fabricacion. No permitir la acumulacion de agua, mugre u otros contaminantes. No Congelar.

LIMITACIONES

No Brinda una base para materiales cementicios. No usarse en fuentes de agua o piscinas, o sobre concreto sujeto a presion hidrostatica. No congelar. Despues de curado, las superficies tratadas pueden estar resbaladizas cuando se humedecen con la lluvia u otros liquidos. Variaciones en la densidad de la superficie de concreto o su color sera resaltado por partes moteadas despues de la aplicacion del producto. Preparar un panel de pruebas para asegurar resultados deseables. La literature del producto Brinda informacion general aplicable en algunas conditiones. Contactelos Servicios Tecnicos para instruciones de una aplicacion especifica y limitaciones. NO EXPONER O APLICAR CERCA DEL FUEGO O LLAMAS. USAR SOLO EN AREAS BIEN VENTILADAS O EXTE-**RIORES!**

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se

LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. Spec-Chem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN. RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



1511 Baltimore Ave, Suite 600 Kansas City, MO 64108 866.791.8700 www.specchemllc.com