

## FULL PARÀMETRES PROVES INJECCIÓ ( RE.FA.24)

Data	Nom Tècnic	Màquina	Ref. Motlle
22/4/21	freuip	8	1897
Cavitats	Colorant %	Aditius	Material
6 / 6	Negre HTB PPO1	50	P.P
Temps/Colorant	Temps/R.P.M		
velc. 3	temps 2		

## TEMPERATURA HUSILLO

TA-10

	Boquilla	Z2	Z3	Z4	Z5
Nominal	200	185	180	185	
Real	200	185	180	185	

## DD DM DB RB RM TEMPERATURA CÀMARA MOTLLE

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	RC1	RC2
N	210	220	220	210	210	220	← RD							
R	210	220	220	210	210	220								
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	RC3	RC4
N	200	200	200											
R	200	200	200											

B = Boquilla / R = Ramal / RC = Ramal Central

## TEMPERATURAS MOTLLE

COSTAT INJECCIÓ				COSTAT EXPULSIÓ			
Zona Motlle	° C			Zona Motlle	° C		
Parus	350			VAPOS	600		

## TEMPS / PRESSIONS

T. Cicle :	35'89	T. Refredament :	12	P. Límit :	60
T. Plastificació :	4'80	T. 2ª Pressió :	13	P. Real Injecció :	436
T. Injecció :	1'78	T. 2n Motlle :	1'00	P. Real C.C. :	366

## REGISTRE VELOCITATS / PRESSIONS

Perfiles	1	2	3	4	5	6
mm/s	8	10	12	20		
mm	0	18	22	25		
Pressió	600	600	600	600		
2º PRESSIÓ =		Cota Canvi :		Coixí :		
		14 mm.		10'8 mm.		
	1	2	3	4	5	6
Pressió	0	350	375	375		
Temps	13	12	1	0		

## PLASTIFICACIÓ

r.p.m.	125	125	125		Succió	5
mm.	15	25	35		mm./s	6
Cp.	100	100	100		mm.	

## VARIS

Obertura Motlle	Rec. Segon Motlle	P. Segon Motlle	Peça / Hora
mm. 205	15	25	Temps Total 1700
Boquilla	Carro	Pes Peça	Pes Injectada
mm.	Fixe		

## REGISTRE CANVIS

Data	Paràmetre	Canvi	Motiu	Tècnic

Tolerància paràmetres +/- 5%

Aprobat Responsable Injecció:

Data i Firma :

- Si he probat molt i que puc la refina  
 prova de porretes, coixine orestou fets rose  
 heider rudes C. Q.

Heu

26-4-21

M-9  $\Rightarrow$  1997 Prova amb P.P. Fets amb  
 nova medicacions. (Antigins, pulit nova  
 alletament dire.) No n'ha set julla de  
 prova perquè el paràmetre igual que  
 22-4-21. Mostra a la sala B.