

Referència: 1440/0/6

Material: PP BLANCO

Denominació: Cubilet 50 ml REFILL

Data: 22/09/2021


Motiu informe: Prueba de homologación para esta presentación modificando la base del cubilete para hacerlo plano.

	16/09/2021		<p>Modificacion en fondo de cubilete especificado en plano.</p> <p>Despues de los distintos ajustes realizados para minimizar el juego, al realizar pruebas en PETG observamos que monta duro, sin embargo con las pruebas en PS incluso todavia presentaba algo de juego, aprovechamos la inclusion de esta modificacion para intentar conseguir un equilibrio con ambos materiales, si al final sucede que no se consigue por ser mucha la diferencia nos veremos obligados hacer doble posticeria, una para PS, y otra para PETG.</p> <p>Adjuntamos plano actualizado junto al presente informe.</p>			
20/09/2021 de Taller a Injeccion	20/09/2021 taller procedente de m-46 Injeccion.	Injeccion: La placa del ramal, se va con la parte movil y no deja espacio para la expulsion de la pieza.- fuga de agua en la figura B.	<p>Desmontar molde de maquina 46.- Abrir molde.Desmontar placas 2,3 y 4. desmontar limitadores telescopicos, y cambiarlos a su lugar. Comprobar circuitos de refrigeracion, hay una fuga en circuitos placa 3, desmontar noyos, cambiar todas las toricas, volver a montar y comprobar, ok.- engrasar roscas y guias, cambiar un pasador roto, quitar golpes de placas, cerrar molde, comprobar apertura logica y montar limitadores exteriores, cerrar molde.Osc.</p>			



INFORME MECÀNIC: No se cuenta con informe

Plànol rebut 16/09/2021



DIMENSIONAL: Se realizan 3 medidas por pieza,

Figura	EXTERIOR	INTERIOR	PROFUNDITAT	ALÇADA TOTAL	Pes	ALT PARED ANCLATGGE	DIAMTERO ESCALON	CUBICATGE
	56,00	48,89		34,70		2,90	50,80	
	+ / - 0,20mm.	+ / - 0,20mm.	+ / - 0,20mm.	+ / - 0,20mm.		+ / - 0,20mm.	+ / - 0,20mm.	
Dalt	56,26	49,26	33,44	34,64	5,25	3,01	50,86	56,51
Dalt	56,27	49,44	33,63	34,62	5,21	2,97	50,8	55,95
Dalt	56,26	49,29	33,57	34,60	5,25	3,02	50,77	56,72
BAIX	56,25	49,21	33,41	34,78	5,14	2,97	50,81	55,18
BAIX	56,14	49,14	33,31	34,57	5,21	2,95	50,77	55,12 ml
BAIX	56,25	49,20	33,71	34,80	5,19	2,97	50,81	55,9

INFORME FUNCIONAL:

Material		cubilete 1	cubilete 2
PS	1	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave
	2	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave
	3	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave
	4	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave
	5	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave
	6	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave	No toca,monta suave, no se mueve, se desmonta suave

ASPECTE:

Salvo contaminación en el material no aprecian defectos de envergadura

CONCLUSIÓN: NO OK, faltaría comprobar el comportamiento de todo el conjunto, tapa por definir. Se ha de sincerar las cotas de plano con la pauta.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jairo Molina

22/09/2021