

HOJA PARÁMETROS PRUEBAS INYECCIÓN

FECHA	09/01/19	REF. MOLDE	1988	TERMOPLÁSTICO	Polipropilè
		CAVIDADES	/		
TÉCNICO	Joan F.	COLORANTE (%)	2.5	TIEMPO/R.P.M COLORIMETRO	
MÁQUINA	9	ADITIVO	ME 82943	TIEMPO/R.P.M COLORIMETRO	

TEMPERATURAS HUSILLO

	BOQUILLA	Z1	Z2	Z3	Z4
Nominal	260	220	215	210	
Real	255	219	214	202	

TEMPERATURAS CÁMARA MOLDE

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	RC1	RC2
N	210	200	200	X	200	220	195	190						
R	210	200	200	X	200	220	195	190						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	RC3	RC4
N	195	190												
R	195	190												

B. Boquilla R. Ramal RC. Ramales Centrales

MOLDE TEMPERATURAS

LADO INYECCIÓN		LADO EXPULSIÓN	
Zona Molde	° C	Zona Molde	° C
Ref. general	15	Ref. General	15

TIEMPOS/PRESIONES

T. CICLO	20.5"	T.ENFRIAMIENTO	12.0"	P. LIMITE	675
T.PLASTIFICACIÓN	7.6"	T. 2ª. PRESIÓN	2.3"	P. REAL INY.	672
T. INYECCIÓN	1.33 "	T. SEG. MOLDE	1.0"	P. REAL C.C	672

REGISTRO VELOCIDADES/PRESIONES

Perfiles	1	2	3	4	5	6
m.m/s	35	40	45	70	65	60
m.m	0	20	25	26	70	75
Presión	675	675	675	600	600	600
2 a.PRESIÓN		COTA CAMBIO: 11.5		m.m	COJÍN: 9.9	m.m
	1	2	3	4	5	6
Presión	0	425	450	500	650	
Tiempo	2.3	2.0	1.5	0.2	0	

PLASTIFICACIÓN

r.p.m	250	250	50		Succión	
m.m	20	80	50		m.m/s	10
Cp	80	80	50		m.m	5

VARIOS

ABERTURA MOLDE	REC. SEG. MOLDE	P. SEG. MOLDE	PIEZAS/HORA
245 m.m	15 m.m	10 V Bar	1053 und. (6 u.)
Φ BOQUILLA	CARRO	PESO PIEZA	PESO INYECTADA
3 m.m	M () F (x)	10.2 g.	61.2 g. (6 u.)

TOLERANCIA PARÁMETROS +- 5 %

OBSERVACIONES:

NUMERAR LES CAVITATS. VAIG MARCAR 5-6 INJECTADES COM:

R.D FIGURA 1

R.M FIGURA 2

R.B FIGURA 3

D.D FIGURA 4 NO FUNCIONA

D.M FIGURA 5

D.B FIGURA 6

PER TANT MANEL MARCAR-LES EN AQUEST ORDRE, PERÒ FIGURA 1 S'HA DE MARCAR COM 5 I AIXÍ CORRELATIVAMENT, PER PODER-LES DIFERENCIAR DEL MOTLLE DE 4 UNITATS.

LA FIGURA 4 ES VA COMPROVAR AMB EL TESTER I DÓNA COM A RESULTAT RESISTÈNCIA DERIVADA.

S'HAN DE FER SORTIDES DE GASOS A LES 4 CANTONADES DE LES PECES, SÍ LES MIRES PER DARRERE ÉS LA ZONA QUE NO OMLIM BÉ, SÍ OMLIM SURTEN LES PECES AMB ELS GASOS COMBUSTIONATS.

EL TEMA DE LES MIDES JA TÈNS INFORME DE QUALITAT.

APROBADO RESPONSABLE INYECCIÓN:

Firma/fecha 11/01/19

APROBADO RESPONSABLE CALIDAD:

Firma/fecha: