

INFORME

Referència: 1440/0/6 Materials: PPH RECICLAT MF1 10-11

Denominació: Cubilet 50 ml REFILL **Data:** 04/03/2021

Motiu informe: DATA DE LA PROVA DEL CUBILET - 02/03/21


Mostres per a comercials

INFORME MECÀNIC: Bolaño.

- En general aquest material es més fluid que el PP Standard nostres. Requereix menys temperatura, pressions i velocitats.

- S'aprecien punts e brutícia al material.

Plànol rebut 01/02/21:



pág. 1 IN.IN.01 v01



INFORME

DIMENSIONAL: Dimensionalment estan dintre les toleràncies. Amb les noves proves/ mostres dels cubilets amb aquest material reciclat, el diàmetre del anclatge està dintre toleràncies.

	Ø Anclatge	Ø Interior	Alt total	Alt paret anclatge	Profunditat	Pes
	56.00 mm	48.89 mm	37.5 mm	2.9 mm	-	•
Fig.1	56.12 mm	48.90 mm	37.40 mm	3.05 mm	36.21 mm	4.7 gr
Fig.2	56.19 mm	48.78 mm	37.40 mm	2.96 mm	36.49 mm	5.1 gr

INFORME FUNCIONAL: Van millor que les últimes proves del cubilet, a part veient les combinacions, i que hi ha tarros en que va millor que d'altres, el tema del moviment es més del tarro que del cubilet. Tampoc tenim una mostra on comparar si el poc moviment que queda ara es acceptable o no.

	CUBILET 1	CUBILET 2		
Tarro 1	No toca + poc moviment	No toca + poc moviment		
Tarro 2	No toca + segueix tenint una mica de moviment	No toca + segueix tenint una mica de moviment		
Tarro 3	No toca + poc moviment	No toca + poc moviment		
Tarro 4	OK	OK		
Tarro 5	No toca + segueix tenint una mica de moviment	No toca + segueix tenint una mica de moviment		
Tarro 6	No toca + segueix tenint una mica de moviment	No toca + segueix tenint una mica de moviment		

ASPECTE: Els cubilets amb PP reciclat, tenen una tonalitat més grisosa, comparat amb el PP estàndard.

Els cubilets amb PP reclicat, tenen un alt percentatge de pics negres.



CONCLUSIÓ: Aquestes proves del cubilet amb material reciclat, van millor que les últimes fetes amb PP estàndard, el diàmetre de l'anclatge ara esta dintre tolerància. Funcionalment i dimensional OK. Visulament tenen molts pics negres. ENVIO MOSTRES A COMERCIALS.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 04/03/21

pág. 2 IN.IN.01 v01