

# FULL PARÀMETRES PROVES INJECCIÓ ( RE.FA.24)

Data	Nom Tècnic	Màquina	Ref. Motlle
10-3-21	Bolao	19	1972
Cavitats	Colorant %	Aditius	Material
2 / 2			P.P.reciclat Ecoplas
Temps/Colorant	Temps/R.P.M		

TEMPERATURA HUSILLO					
	Boquilla	Z2	Z3	Z4	Z5
Nominal	275	220	210	200	
Real	275	220	210	200	

TEMPERATURA CÀMARA MOTLLE													
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	RC1
N	205	215											
R	211	215											
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	RC3
N	200												
R	200												

B = Boquilla / R = Ramal / RC = Ramal Central

TEMPERATURAS MOTLLE							
COSTAT INJECCIÓ				COSTAT EXPULSIÓ			
Zona Motlle	° C			Zona Motlle	° C		
Vasos	Refri			Punxons	Refri		

TEMPS / PRESSIONS					
T. Cicle :	20'78	T. Refredament :	8	P. Límit :	850
T. Plastificació :	3'59	T. 2ª Presió :	2'20	P. Real Injecció :	875
T. Injecció :	1'01	T. 2n Motlle :	1	P. Real C.C. :	874

REGISTRE VELOCITATS / PRESSIONS						
Perfiles	1	2	3	4	5	6
mm/s	40	40	40	45	50	55
mm	0	20	45	50	55	60
Pressió	850	850	850	850	850	850
2ª PRESSIÓ =	Cota Canvi : 31 mm.			Coixí : 30'98 mm.		
	1	2	3	4	5	6
Pressió	0	650	700	750		
Temps	2'20	2'0	0'50	0		

PLASTIFICACIÓ					
r.p.m.	225	225	5	Succió	
mm.	5	60	65	mm./s	15
Cp.	100	100	5	mm.	10

VARIS			
Obertura Motlle	Rec. Segon Motlle	P. Segon Motlle	Peça / Hora
285 mm.	125	12 / 800 Forçat amb	
Boquilla	Carro	Pes Peça	Pes Injectada
mm.	Fixe		

REGISTRE CANVIS				
Data	Paràmetre	Canvi	Motiu	Tècnic

Tolerància paràmetres +/- 5%

Aprobat Responsable Injecció:

Data i Firma :

10-3-21

Proves material Reciclat EOPRAS  
Mottle 1972 cubilete Monopared 50ml.

- Material amb força brissa
- No té estabilitat, surten cremades o sense cremar
- El mottle té ratllades a les correderes.

Isleus