FULL PARÀMETRES PROVES INJECCIÓ (RE.FA.24) Jasticos 🛹 📆 Ref. Motlle Nom Técnic Màquina Data 1810 Pega Baix Bolawo 18-2-21 Temps/R.P.M Temps/Colorant Aditius Material Colorant % Cavitats PPH HFI 10-11 TEMPERATURA HUSILLO **Z5 Z3 Z4** Boquilla **Z2** 195 210 705 220 Nominal 195 210 206 Real 220 TEMPERATURA CÀMARA MOTLLE RC1 RC2 B10 B11 **B12** B8 **B7** B3 B4 B1 **B2** 280 N 280 R RC4 R12 RC3 R8 R9 R10 R11 R6 R7 R5 R2 R3 R4 R1 N 245 244 B = Boquilla / R = Ramal / RC = Ramal Central **TEMPERATURAS MOTLLE COSTAT EXPULSIÓ** COSTAT INJECCIÓ º C Zona Motile º C Zona Motlle Punxous Relvi C. Calenta Vasos

		TEMPS / PRESS	SIONS		
T. Cicle:	24'67	T. Refredament :	11	P. Límit :	1000
T. Plastificació:	3138	T. 2ª Presió:	7'5	P. Real Injecció:	734
T. Injecció:	3'32	T. 2n Motlle:	1	P. Real C.C.:	734

		REGISTRE VE	LOCITATS / PRES	SIONS		
Perfiles	1	2	3	4	5	6
mm/s	20	12	10	10	of .	
mm	0	20	25	30		17.7
Pressió	1000	1000	1000	1000		
2º PI	RESSIÓ =	Cota Canvi:	17 mm	. Co	ixí :	mm.
	1	2	3	4	5	6
Pressió	O	500	500			
Temps	215	20	0/75		- 2	

			PLASTIFICACIÓ		
r.p.m.	250	250	250	Succió	問題
mm.	0	42	45	mm./s	20
Cp.	100	100	100	mm.	6

VARIS					
Obertura Motlle	Rec. Segon Motlle	P. Segon Motlle	Peça / Hora		
350 mm.	70	22 kg/1000 força tanca	e		
s Boquilla	Carro	Pes Peça	Pes Injectada		
mm.	FIXE				

	D. Amelia	Canvi	Motiu	Tècnic
Data	Paràmetre	Canvi	IVIOLIU	recine
		The state of the s		

Tolerància paràmetres +/- 5%

Aprobat Responsable Injecció:

Data i Firma: