FULL PARAMETRES HOMOLOGATS INJECCIÓ plásticos 🗹 Data Nom Técnic Màquina Ref. Motlle 12/21 Avge 42 1861 Colorant % Cavitats Aditius Material Temps/Colorant Temps/R.P.M 8 SHMA 116

TEMPERATURA HUSILLO								
	Boquilla	Z2	Z3	Z4	Z5			
Nominal	210	201	200	195	190			
Real	210	209	204	195	190			

			7		J	EMPE	RATURA	A CÀMAR	A MOTL	LE			***************************************	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	RC1	RC2
N	160	170	170	175	145	161	150	180						
R	160	170	170	175	146	165	150	180						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	RC3	RC4
N	160	160	160	160	160	160								
R	160	160	160	160	160	160								
					B =	Boquilla	a / R = Ra	mal / RC =	Ramal Cer	ntral				

	TEMPERATU	
COSTAT EXPULS	COSTAT INJECCIÓ	JLSIÓ
/lotlle	ona Motlle	© C
ous	bevedero Keli	800
	3 700	
	305 80°	*
	sos 80°	-

		TEMPS / PRESS	SIONS		
T. Cicle:	130196	T. Refredament :	90	P. Límit :	100
T. Plastificació:	14'74	T. 2ª Presió:	12	P. Real Injecció:	690
T. Injecció:	29154	T. Seguro Motlle:	ı	P. Real C.C.:	690

			RE	GISTRE V	ELOCITA	TS / PRE	SSIONS			-
Perfiles		1		2		3		1	5	6
mm/s	10	10	15	1 20	25	25	21	20	20	15
mm	0	21	30	35	100	640	650	660	670	680
Pressió	700	700	700	700	100	700	700	700	Fero	700
2	º PRESSIÓ		Cota C	Canvi:	21	mm		Coi	xí:	1'8' mm.
		1		2		3	4	1	5	6
Pressió	0		E)	60	6	T7	¥	110	610
Temps	12		114	0	11	~	10		2	0

PLASTIFICACIÓ							
r.p.m.	200	200	200	20	Succió	10	
mm.	10	75	690	691	mm./s	18	
Cp.	175	171	175	10	mm.		

VARIS							
Obertura Motlle	Rec. Seguro Motlle	P. Seguro Motlle	Tn. Cierre (Kn)				
mm. 312	90	3	2100				
⊗ Boquilla	Carro	Pes Peça	Pes Injectada				
mm. Y	500						

Tolerància paràmetres +/- 5%

Tamo loc standar (8 unitats) Ref. 1861 S'hou fet proves dels culs aub registre, son vous
l'aspecte de les pres up son el 100 x 100 bo pero per
pendre un des son hables (El defede de les peres és
hountest del nateural).
El mottle hebalta de amb aquets culs.