

Referència: 1997

Denominació: Tapa 7 ml recte

Material: PP - **Color:** Negre NTC-9901 + additiu

Data de l'informe: 01/07/2021

Motiu informe: 20è informe de la prova de motlle nou de la tapa 7 ml RECTE –peces injectades
29/06/2021 – vespre – **Màquina 9**

Informe taller: NO N'HI HA

Informe Mecànic:? No hi ha fulla de paràmetres, nomès un paper amb informe sense nom.


S'han fet 2 proves diferents

La primera amb 28" de referdament. Les primeres surtien bé, però després ha començat a fer marques a la rosca.

La segona s'ha fet a 12" de refredament. Peces amb aspecte nok. Però es poder fer servir per comprovar contraccions.

S'ha d'acabar de provar per intentar treure línies a la rosca.

DIMENSIONAL: Plànol actual 12/05/21



MODIFICACIÓN						INFORME SI / NO	
VERSION		FECHA		OPERACION			
		Número	Fecha	Materia figura	PP	Nº de molde	1997-0-0
Dibujado	E.V.	12/05/2021	Contracción	1.9%	Cantidad de figuras	6	
(Comprobado)			Peso figura		Definición dibujo		
Esc. Tol.							
TAPA 7 ml.							
1997 / 0 / 0							

DIMENSIONAL:

RESULTAT MITJANA DE LA TAPA REF.1997 - PROVES 29/06/21 VESPRE – 28" REFREDAMENT

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
MITJANA FIG.1	32,57	27,04	27,62	28,54	10,51	8,67
MITJANA FIG.2	32,55	27,03	27,61	28,54	10,61	8,70
MITJANA FIG.3	32,55	27,04	27,69	28,55	10,51	8,66
MITJANA FIG.4	32,53	27,06	27,61	28,49	10,52	8,61
MITJANA FIG.5	32,57	27,06	27,64	28,51	10,52	8,64
MITJANA FIG.6	32,49	27,04	27,60	28,55	10,58	8,70

RESULTAT MITJANA DE LA TAPA REF.1997 - PROVES 29/06/21 VESPRE – 12" REFREDAMENT

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
MITJANA FIG.1	32,50	27,01	27,48	28,43	10,51	8,68
MITJANA FIG.2	32,50	27,00	27,49	28,43	10,58	8,70
MITJANA FIG.3	32,51	27,00	27,62	28,47	10,51	8,67
MITJANA FIG.4	32,50	26,99	27,50	28,47	10,52	8,61
MITJANA FIG.5	32,51	27,00	27,52	28,40	10,53	8,65
MITJANA FIG.6	32,44	26,96	27,52	28,45	10,58	8,70

TAULES DE MESURES:

TAPA REF.1997- - FIGURA 1 - PROVES 29/06/21 VESPRE – 28" refredamanet

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø 27.8 mm ± 0,15	Ø 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,57	27,04	27,62	28,54	10,50	8,67
2	32,58	27,01	27,62	28,54	10,51	8,69
3	32,57	27,04	27,60	28,55	10,51	8,67
4	32,57	27,03	27,63	28,55	10,50	8,67
5	32,57	27,04	27,62	28,54	10,52	8,68
MITJANA	32,57	27,04	27,62	28,54	10,51	8,67

TAPA REF.1997- - FIGURA 2 - PROVES 29/06/21 VESPRE – 28" refredament

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,55	27,03	27,61	28,54	10,57	8,71
2	32,55	27,02	27,62	28,53	10,63	8,70
3	32,55	27,03	27,60	28,54	10,60	8,70
4	32,55	27,03	27,61	28,54	10,60	8,70
5	32,55	27,03	27,60	28,54	10,62	8,69
MITJANA	32,55	27,03	27,61	28,54	10,61	8,70

TAPA REF.1997- - FIGURA 3 - PROVES 29/06/21 VESPRES – 28” refredament

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,55	27,04	27,68	28,55	10,51	8,66
2	32,56	27,04	27,70	28,55	10,51	8,67
3	32,55	27,03	27,70	28,54	10,51	8,66
4	32,56	27,04	27,68	28,55	10,51	8,66
5	32,55	27,04	27,69	28,54	10,51	8,67
MITJANA	32,55	27,04	27,69	28,55	10,51	8,66

TAPA REF.1997- - FIGURA 4 - PROVES 29/06/21 VESPRES – 28” referedament

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,54	27,06	27,61	28,49	10,52	8,60
2	32,53	27,05	27,62	28,49	10,52	8,62
3	32,53	27,05	27,61	28,50	10,52	8,60
4	32,54	27,06	27,60	28,50	10,52	8,62
5	32,53	27,06	27,61	28,49	10,52	8,62
MITJANA	32,53	27,06	27,61	28,49	10,52	8,61

TAPA REF.1997- - FIGURA 5 - PROVES 29/06/21 VESPRES – 28” referdament

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,57	27,06	27,64	28,51	10,53	8,65
2	32,58	27,06	27,63	28,50	10,54	8,66
3	32,57	27,07	27,64	28,51	10,53	8,65
4	32,58	27,06	27,64	28,51	10,53	8,64
5	32,57	27,06	27,64	28,50	10,54	8,65
MITJANA	32,57	27,06	27,64	28,51	10,53	8,65

TAPA REF.1997- - FIGURA 6 - PROVES 29/06/21 VESPRES – 28” refredament

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,49	27,04	27,59	28,56	10,57	8,70
2	32,49	27,04	27,60	28,54	10,55	8,71
3	32,49	27,03	27,60	28,53	10,58	8,70
4	32,48	27,04	27,60	28,54	10,58	8,70
5	32,48	27,04	27,59	28,55	10,58	8,71
MITJANA	32,49	27,04	27,60	28,55	10,58	8,70

TAPA REF.1997- - FIGURA 1 - PROVES 29/06/21 VESPRE – 12” refredamanet

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø 27.8 mm ± 0,15	Ø 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,51	27,01	27,47	28,42	10,52	8,68
2	32,50	27,01	27,49	28,43	10,51	8,69
3	32,50	27,01	27,49	28,43	10,51	8,67
4	32,51	27,01	27,48	28,43	10,51	8,67
5	32,50	27,01	27,48	28,42	10,52	8,68
MITJANA	32,50	27,01	27,48	28,43	10,51	8,68

TAPA REF.1997- - FIGURA 2 - PROVES 29/06/21 VESPRE – 12” refredament

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,51	27,00	27,49	28,40	10,58	8,70
2	32,49	26,99	27,46	28,43	10,58	8,70
3	32,50	27,00	27,49	28,43	10,58	8,70
4	32,50	27,01	27,48	28,42	10,58	8,70
5	32,50	27,00	27,49	28,43	10,58	8,69
MITJANA	32,50	27,00	27,49	28,43	10,58	8,70

TAPA REF.1997- - FIGURA 3 - PROVES 29/06/21 VESPRES – 12” refredament

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,51	26,99	27,63	28,48	10,52	8,67
2	32,52	27,01	27,60	28,46	10,51	8,68
3	32,51	27,01	27,61	28,47	10,51	8,66
4	32,51	27,00	27,63	28,47	10,51	8,66
5	32,52	27,00	27,63	28,47	10,51	8,67
MITJANA	32,51	27,00	27,62	28,47	10,51	8,67

TAPA REF.1997- - FIGURA 4 - PROVES 29/06/21 VESPRE – 12” referedament

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,50	26,97	27,49	28,47	10,52	8,60
2	32,50	26,99	27,50	28,47	10,52	8,62
3	32,51	26,99	27,49	28,47	10,52	8,60
4	32,50	26,98	27,50	28,47	10,52	8,62
5	32,51	26,99	27,50	28,47	10,52	8,62
MITJANA	32,50	26,99	27,50	28,47	10,52	8,61

TAPA REF.1997- - FIGURA 5 - PROVES 29/06/21 VESPRE – 12" referdament

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,50	27,00	27,50	28,40	10,52	8,66
2	32,51	26.98	27,52	28,40	10,52	8,66
3	32,51	27,00	27,52	28,41	10,53	8,65
4	32,51	27,00	27,51	28,41	10,53	8,64
5	32,50	27,00	27,52	28,40	10,54	8,65
MITJANA	32,51	27,00	27,52	28,40	10,53	8,65


TAPA REF.1997- - FIGURA 6 - PROVES 29/06/21 VESPRE – 12" refredament

	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇADA EXTERIOR	PROFUNDITAT
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø – 27.8 mm ± 0,15	Ø – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm	
1	32,44	26.99	27,52	28,45	10,57	8,70
2	32,45	26.96	27,52	28,45	10,55	8,71
3	32,44	26,98	27,51	28,45	10,58	8,70
4	32,43	26.96	27,52	28,46	10,58	8,70
5	32,44	26.96	27,52	28,46	10,58	8,71
MITJANA	32,44	26.96	27,52	28,45	10,58	8,70


ASPECTE:

PROVA 12" REFREDAMENT:


Retxups al punt injecció, xispejats, marques mates.



Rebaves i marques a la boca




Les tapes 3 i 6, tenen unes marques que es repeteixen a totes les proves. No he vist marques d'aire.









PROVA 28" REFREDAMENT:


La part superior queda millor tot i que també surten retxups al punt injecció més o menys.



En aquesta prova, tornen a sortir marques, gasos a la rosca (1/5), les altre també tenen alguna cosa.



Rebaves cono i marques a la boca.



Conclusió: NOK

Les 2 proves, no son ok, la que no te tantes marques a la rosca, surt fatal per sobre, i la que surt bé per sobre, surten marques a la rosca.

Rebaves i marques a la boca.

NO TENIM PLÀNOL ACTUAL TAMPOC.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

01/07/21