

30-6-21

Motlle 1997: S'ha tornat a provar per millorar defectes a la roxa. Ha millorat, però encara surten a l'entrada de la roxa (línies i marques mates) les figures que tenen més tendència a fer-ho són la 5 i la 3. Però variant temperatures de la C.C. Passa d'una figura a qualsevol altre. Comprovar que les sortides de gasos OK i mirar si es poden fer més.

Comprovar últimes modificacions fetes desde que es van fer les últimes peces OK per d'Oreal. Per veure si ha alguna cosa que ha pogut afectar.

NEUS
-Enviem motllo a
Cornella.

Devi



punt d'injecció vexupaf, quan massissen més la pega,
s'arregla el vexupaf, però surten nalgues al p.i.