



# FULL PARÀMETRES PROVES INJECCIÓ ( RE.FA.24)

Data		Nom Tècnic		Màquina	Ref. Motlle
21-4-21		Bolano		30	1854
Cavitats	Colorant %	Aditions	Material	Temps/Colorant	Temps/R.P.M
2 / 2	BLANC PB 900823	3%	B10 GP-1015		

TEMPERATURA HUSILLO					
	Boquilla	Z2	Z3	Z4	Z5
Nominal	195	190	185	180	175
Real	195	190	185	180	175

TEMPERATURA CÀMARA MOTLLE													
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	RC1
N	Manual	Manual											
R	225	215											
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	RC3
N	195	195											
R	195	195											

B = Boquilla / R = Ramal / RC = Ramal Central

TEMPERATURAS MOTLLE			
COSTAT INJECCIÓ		COSTAT EXPULSIÓ	
Zona Motlle	° C	Zona Motlle	° C
Boquilles	Refri	Vasos	
Punxons	70°	hovers funciona el circuit darrera vasos	70°

TEMPS / PRESSIONS			
T. Cicle :	73	T. Refredament :	50
T. Plastificació :	8'50	T. 2ª Presió :	4'50
T. Injecció :	2'5	T. 2n Motlle :	1
		P. Límit :	900
		P. Real Injecció :	492
		P. Real C.C. :	492

REGISTRE VELOCITATS / PRESSIONS						
Perfiles	1	2	3	4	5	6
mm/s	0	10	12	12	10	8
mm	0	20	30	35	40	45
Pressió	900	900	900	900	900	900
2º PRESSIO =		Cota Canvi :	20 mm.	Coixí :	11'9	mm.
	1	2	3	4	5	6
Pressió	0	725	750	775		
Temps	4'50	4	0'50	0		

PLASTIFICACIÓ					
r.p.m.	300	300	150		Succió
mm.	20	40	55		mm./s
Cp.	125	125	50		mm.
					10
					8

VARIS			
Obertura Motlle	Rec. Segon Motlle	P. Segon Motlle	Peça / Hora
250 mm.	100	15/ 1000 forca tanca	
Boquilla	Carro	Pes Peça	Pes Injectada
mm.	FIXE		

REGISTRE CANVIS				
Data	Paràmetre	Canvi	Motiu	Tècnic

Tolerància paràmetres +/- 5%

Informe al darrera

Aprobat Responsable Injecció:

Data i Firma :

21-4-21

Motlle 1854 Tapa Bola 50 ml B10 GP1015 Blanc (2 peces)

- Les peces s'han fet amb un 3% de colorant blanc PB-900823
- El circuit de refrigeració dels ~~vasos~~ <sup>vasos</sup> ~~pinces~~ <sup>pinces</sup> està obturat, només funciona el circuit de darrera (la placa més a prop de l'expulsió màquina).
- Les boquilles de la camara calenta no son estables, fins i tot treballen en manual, pugen i baixen al seu poder.
- Els ramals de la camara calenta son mes estables.
- El anclatge del interior presenta una rebava que varia depenen de la temperatura boquilla i que entri mes o menys material.

Bolanto  
21-4-21