FICHA TÉCNICA SILICONA HOTMEL BLANCA

CAMPOS DE APLICACIÓN:	Adhesivo hot melt destinado al sector de embalaje y pegado de substratos difíciles	
BASE:	EVA y Resinas sintéticas	
DATOS TÉCNICOS:	Viscosidad a 160 °C (Brookfield, Thermosel System, *ASTM D.3236)*	3 000 ± 600 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (R&B, *ASTM E.28)*	92 ± 5 °C
	Color	Perla
	Densidade (MC206)	Aprox. 0,92
PROPIEDADES:	Tiempo abierto *(MC129 a 180 °C) valor típico*	28 – 30 s
	Tiempo de pegado *(MC129 a 180 °C) valor típico*	2 s
	Resistencia al calor SAFT (MC 218 1kgf/25mm) Valor típico	50 °C
	Buena adhesión en caliente	
	Buena adhesión a substratos difíciles	
	Este producto, comparado con un adhesivo base EVA, presenta mejor estabilidad térmica, la viscosidad permanece constante no se verificando cambios en la calidad de adhesión y en la calidad de procesamiento, inclusive después de una permanencia prolongada del adhesivo en el tanque de fusión	
	Bajo consumo de adhesivo (alto rendimiento)	
	No presenta liberación de humos u olores	
	Los productos utilizados en la composición del adhesivo, cumplen con la normativa 21CFR175.105 de la Legislación FDA	
APLICACIÓN:	Temperatura de aplicación recomendada	150 – 180 °C
	No exceder, durante el empleo, temperaturas de 190 °C	
LIMPIEZA:	Raspar con espátula una vez caliente y remover los restos con Hot Melt Kleaners HM-2019	
PRESENTACIÓN:	Bastón, Ø11,5mm	
ALMACENAMIENTO:	El producto se puede almacenar por un periodo de, al menos 2 años, en ambiente seco y fresco	

Los datos que aparecen en esta hoja están basados en nuestro conocimiento. No podemos asumir ningún compromiso sobre los resultados de la aplicación de nuestros productos, ya que el funcionamiento de cualquier adhesivo está significativamente afectado por los substratos y los procesos de aplicación que están fuera de nuestro control. Se recomienda leer esta información y realizar pruebas para comprobar la idoneidad de nuestros productos al fin deseado.