HOT MELTEX 60 - 637 BARRA

Descripción	Adhesivo termoplástico (Hot Melt).

Propiedades físico-químicas

Propiedad	Especificación
Apariencia	*Color Blanco
Presentación	Barra sólida, diámetro 11 mm., y 8 mm.
Temperatura de reblandecimiento	74 - 82 °C (Ring and Ball).
Densidad	0.9430 gr./cc.
Temperatura de trabajo	140 - 170°C
Forma de Aplicación	Por medio de pistola caliente

Viscosidad Brookfield THERMOSELL (Aguja 27, velocidad 10 rpm)

Temperatura (°C)	Viscosidad (cP)
150	33.000 - 45.000
160	23.000 - 34.000
170	16.000 - 25.000

*Ligeras variaciones de color no afectan la calidad del producto

Campos y Formas De Aplicación

- Tiene un amplio uso en trabajos manuales, artesanías, tapicería y otros.
- Recomendado para la industria del empaque, para sustratos recubiertos con lacas y plásticos.
- Especial para hacer pegados que requieran rapidez sin producir derrames de adhesivo.
- Entre sus aplicaciones sirve para construir modelos, reparar calzado, fijar alfombra, hacer adornos, fijar cables a la pared y mucho más.

HOT MELTEX 60 - 637 BARRA

Recomendaciones

- No se debe trabajar a temperaturas superiores a los 180°C por periodos prolongados, ya que pierde sus características.
- No recomendado para pegar icopor y algunos plásticos blandos.
- Se debe evitar el contacto con el producto caliente. En caso de presentarse, aplicar agua fría sobre la zona afectada hasta que el producto se desprenda por sí solo.
- Puede ser almacenado por dos (2) años, protegido contra la humedad y la luz.