Smurfit Kappa
Cartón de Colombia S.A.
DEPARTAMENTO TECNICC

RESUMEN ESPECIFICACIONES
PAPEL CARTOBOND
VALORES TIPICOS

Mar-07

PROPIEDADES	Unidades		GRAMAJE						METODOS
			56 Cuadernos	60	70	75	90	115	TAPPI
Peso Básico	g/m²	Rango	56 ± 5 %	60 ± 5 %	70 ± 5 %	75 ± 5 %	90 ± 5 %	115 ± 5 %	T 410 om-02
Calibre	mm/100	Rango	7.5 ± 0.5	8.0 ± 0.5	9.2 ± 0.5	9.9 ± 0.7	11.7 ± 1	15.0 ± 1	T 411 om-97
Humedad	%	Rango	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	T 412 om-02
Opacidad	%	Prom.	81	83	85	89	92	95	T 425 om-01
		Mín.	76	76	80	80	86	91	
Brightness	%	Prom.	89	89	89	89	89	89	T 452 om-02
		Mín.	86	86	86	86	86	86	
Hunter b		Rango	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	T 524 om-02
Rugosidad Sheffiel	U.S.	Prom.	130	140	140	140	140	150	T 538 om-01
		Máx.	200	200	200	200	200	200	
Tensil MD	kN/m	Prom.	3.9	4.2	5.0	5.3	6.4	8.3	T 494 om-01
		Mín.	3.0	3.0	3.3	3.7	4.2	5.0	
Rasgado CD	gf	Prom.	36	40	50	53	65	110	T 414 om-98
		Mín.	30	32	40	40	50	65	

Los valores típicos u objetivo corresponden a promedios d

Smurfit Kappa
Cartón de Colombia S.A.
DEPARTAMENTO TECNICC

RESUMEN ESPECIFICACIONES
PAPEL CARTOFORMAS
VALORES TIPICOS

Mar-07

PROPIEDADES	Unidades		GRAMAJE					METODOS
			56	60	75	90	115	TAPPI
Peso Básico	g/m²	Rango	56 ± 5 %	60 ± 5 %	75 ± 5 %	90 ± 5 %	115 ± 5 %	T 410 om-02
Calibre	mm/100	Rango	7.5 ± 0.5	8.0 ± 0.5	9.9 ± 0.7	11.7 ± 1	15 ± 1	T 411 om-97
Humedad	%	Rango	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	T 412 om-02
Opacidad	%	Prom.	81	83	87	92	94	T 425 om-01
		Mín.	74	76	80	86	91	
Brightness	%	Prom.	89	89	89	89	89	T 452 om-02
		Mín.	86	86	86	86	86	
Hunter b		Rango	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	T 524 om-02
Rugosidad Sheffiel	U.S.	Prom.	130	140	140	170	170	T 538 om-01
		Máx.	200	200	200	200	200	
Tensil MD	kN/m	Prom.	4.0	4.4	6.0	6.9	8.3	T 494 om-01
		Mín.	3.0	3.3	3.7	4.2	5.6	
Rasgado CD	gf	Prom.	38	44	55	68	100	T 414 om-98
		Mín.	33	35	40	50	65	

Los valores típicos u objetivo corresponden a promedios d

Smurfit Kappa
Cartón de Colombia S.A.

DEPARTAMENTO TECNICC

RESUMEN ESPECIFICACIONES
PAPEL CARTO OFFSET
VALORES TIPICOS

Mar-07

PROPIEDADES	Unidades		GRAMAJE					METODOS
			56	60	70	75	90	TAPPI
Peso Básico	g/m²	Rango	56 ± 5 %	60 ± 5 %	70 ± 5 %	75 ± 5 %	90 ± 5 %	T 410 om-02
Calibre	mm/100	Rango	7.5 ± 0.5	8.0 ± 0.5	9.5 ± 0.5	9.7 ± 0.7	11.7 ± 1	T 411 om-97
Humedad	%	Rango	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	T 412 om-02
Opacidad	%	Prom.	81	82	87	88	92	T 425 om-01
		Mín.	75	77	82	86	88	
Brightness	%	Prom.	90	90	90	90	90	T 452 om-02
		Mín.	86	86	86	86	86	
Hunter b		Rango	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	T 524 om-02
Rugosidad Sheffiel	U.S.	Prom.	140	140	140	150	150	T 538 om-01
		Máx.	170	170	170	170	180	
Tensil MD	kN/m	Prom.	4.3	4.5	5.3	5.6	6.4	T 494 om-01
		Mín.	3.0	3.1	3.3	3.7	4.2	
Rasgado CD	gf	Prom.	36	40	48	55	68	T 414 om-98
		Mín.	33	35	40	40	50	

Los valores típicos u objetivo corresponden a promedios de corr

Smurfit Kappa
Cartón de Colombia S.A.

DEPARTAMENTO TECNICC

RESUMEN ESPECIFICACIONES
PAPEL CARTO OFFSET
VALORES TIPICOS †

Apr-07

PROPIEDADES	Unidades		GRAMAJE 115	METODOS TAPPI
Peso Básico	g/m²	Rango	115 ± 5 %	T 410 om-02
Calibre	mm/100	Rango	15,0 ± 1	T 411 om-97
Humedad	%	Rango	7,2 ± 0,5	T 412 om-02
Opacidad	%	Prom.	95.5	T 425 om-01
		Mín.	91.0	
Brightness	%	Prom.	90.0	T 452 om-02
		Mín.	86.0	
Hunter b		Rango	-6.2 a -7.7	T 524 om-02
Rugosidad Sheffiel	U.S.	Prom.	155	T 538 om-01
		Máx.	180	
Tensil MD	kN/m	Prom.	7.4	T 494 om-01
		Mín.	4.9	
Rasgado CD	gf	Prom.	90	T 414 om-98
		Mín.	55	

Los valores típicos u objetivo corresponden
† Con base a reel

Smurfit Kappa
Cartón de Colombia S.A.

DEPARTAMENTO TECNICO

RESUMEN ESPECIFICACIONES
PAPEL CARTO IMPRESIÓN DIGITAL
VALORES TIPICOS

Mar-07

PROPIEDADES	Unidades		GRAMAJE 75	GRAMAJE 80	GRAMAJE 90	METODOS TAPPI
Peso Básico	g/m²	Rango	75 ± 5 %	80 ± 5 %	90 ± 5 %	T 410 om-02
Calibre	mm/100	Rango	10.2 ± 0.7	10.9 ± 0.7	11.7 ± 1	T 411 om-97
Humedad	%	Rango	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	T 412 om-02
Opacidad	%	Prom.	89	90	92	T 425 om-01
		Mín.	85	86	88	
Brightness	%	Prom.	92	90	90	T 452 om-02
		Mín.	90	86	86	
Hunter b		Rango	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	T 524 om-02
Rugosidad Sheffiel	U.S.	Prom.	150	160	160	T 538 om-01
		Máx.	170	180	180	
Tensil MD	kN/m	Prom.	5.6	6.0	6.9	T 494 om-01
		Mín.	3.7	4.0	4.2	
Rasgado CD	gf	Prom.	55	58	68	T 414 om-98
		Mín.	40	42	50	

Los valores típicos u objetivo corresponden a promedios de cor

BEC
Dpto. Técnico
10/14/2026

Smurfit Kappa
Cartón de Colombia S.A.

DEPARTAMENTO TECNICC

RESUMEN ESPECIFICACIONES
PAPEL CARTO FOTOCOPIA
VALORES TIPICOS

Mar-07

PROPIEDADES	Unidades		GRAMAJE 75	METODOS TAPPI
Peso Básico	g/m²	Rango	75 ± 5 %	T 410 om-02
Calibre	mm/100	Rango	0.094 - 0.1130	T 411 om-97
Humedad	%	Rango	4.5 ± 0..5	T 412 om-02
Opacidad	%	Prom.	89	T 425 om-01
		Mín.	84	
Brightness	%	Prom.	92	T 452 om-02
		Mín.	90	
Hunter b		Rango	-6.2 a -7.7	T 524 om-02
Rugosidad Sheffiel	U.S.	Prom.	155	T 538 om-01
		Máx.	170	
Rigidez Taber MD	gf-cm	Prom.	2.2	T 556 om-02
		Mín.	1.7	
Rigidez Taber CD	gf-cm	Prom.	1.2	
		Mín.	0.9	

Los valores típicos u objetivo corresponden a promedios de corridas

El papel Cartofotocopia cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 2484