FICHA TÉCNICA – RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

RESUMEN ESPECIFICACIONES

PAPEL CARTO OFFSET

VALORES TIPICOS

mar-07

PROPIEDADES	Unidades		GRAMAJE					METODOS
			56	60	70	75	90	TAPPI
Peso Básico	g/m²	Rango	56 ± 5 %	60 ± 5 %	70 ± 5 %	75 ± 5 %	90 ± 5 %	T 410 om-02
Calibre	mm/100	Rango	7.5 ± 0.5	8.0 ± 0.5	9.5 ± 0.5	9.7 ± 0.7	11.7 ± 1	T 411 om-97
Humedad	%	Rango	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	7.2 ± 0.5	T 412 om-02
Opacidad	%	Prom.	81	82	87	88	92	T 425 om-01
		Mín.	75	77	82	86	88	
Brightness	%	Prom.	90	90	90	90	90	T 452 om-02
		Mín.	86	86	86	86	86	
Hunter b		Rango	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	-6.2 a -7.7	T 524 om-02
Rugosidad Sheffield	U.S.	Prom.	140	140	140	150	150	T 538 om-01
		Máx.	170	170	170	170	180	
Tensil MD	kN/m	Prom.	4.3	4.5	5.3	5.6	6.4	T 494 om-01
		Mín.	3.0	3.1	3.3	3.7	4.2	
Rasgado CD	gf	Prom.	36	40	48	55	68	T 414 om-98
		Mín.	33	35	40	40	50	

Los valores típicos u objetivo corresponden a promedios de corridas

DESTEK

Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com