ADECOL®
ADESIVOS INDUSTRIAIS

BOLETÍN TÉCNICO

CQ-754PUR

CARACTERÍSTICAS

El Adhesivo Hotmelt CQ-754PUR es elaborado a base de poliuretano reactivo (PUR) que en contacto con la humedad relativa del aire y/o de los sustratos inicia a su reticulación, volviéndose un adhesivo término fijo de alta flexibilidad.

APLICACIÓN

El adhesivo CQ-754PUR se indica para operación de acople de portada del libro con las páginas, revistas, listas telefónicas y catálogos. Dependiendo de las condiciones ambientales, presenta de 50 a 80% de cura en 4 horas después del aplicado, mientras permite una rápida operación para el cuchillo/guillotina trilateral después del aplicado. Puede ser aplicado por boquilla o rodillo de transferencia abierto. Indicado para equipamientos de 2.000 – 12.000 libros/hora.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Sólido	-----
Color	Blanco	-----
Película	Transparente	-----
Viscosidad Brookfield RVT (sp 27/20 rpm - 120°C)	3.000 – 4.200 mPas	NBR9393
Tiempo en abierto	20 – 30 segundos	NBR9684
Densidad (25°C – g/cm³)	1,1143	NBR9683
Temperatura de aplicación °C	120.0 – 135.0	-----

PROPIEDADES

El adhesivo CQ-754PUR presenta un tiempo en abierto medio/corto, con alto agarre inicial, excelente desempeña en sustratos de difícil adhesión (couché de diferente gramaje, portadas barnizadas con barniz a base de agua o UV y/o laminadas). Presenta una excelente resistencia a la tracción y flexión, así como resistencia a solventes oriundos de algunas tintas de impresión, posee un fuerte agarre inicial, incluso en sustratos difíciles de adherir. Agrega al producto una excelente propiedad de abertura (lay-flat). Un mayor tiempo en abierto favorece el pegado en sustratos con más dificultad de adhesión

PRECAUCIONES

Las superficies deberán estar exentas de polvo, grasa u oleosidad, el intervalo de temperatura de aplicación superior a la especificada provoca la carbonización y la temperatura inferior perjudica la adherencia del producto, la misma deberá verificarse para cada caso específico de acuerdo con los siguientes factores: Características de los sustratos, equipamientos, velocidad, cantidad de adhesivo y temperatura ambiente.

ALMACENAJE

El adhesivo CQ-754PUR tiene una vida útil de 12 meses.

Debe ser almacenado en local cubierto, seco y al abrigo del calor intenso.

No dañar los envases y mantener cerrado hasta el momento de utilización, ya que en contacto con la humedad del aire el adhesivo iniciará su reticulación

SEGURIDAD

Sugerimos el uso de gafas de seguridad y guantes para la manipulación del producto.

Este producto contiene pequeña cantidad de isocianato (MDI), no respirar vapores del adhesivo caliente, en caso de inhalación puede causar sensibilización del aparato respiratorio. Recomendamos la extracción de los vapores y una ventilación eficiente en el local.

ENVASE

Barrica de fibra de papel conteniendo 2, 20, 180kgs envasado en sacos de aluminio.

Nota: **Revisión 01: FEBRERO / 2017**

Las informaciones descritas anteriormente se basan en nuestra experiencia práctica, así como en las pruebas ejecutadas en nuestras Laboratorios y junto a nuestros Clientes. Estas informaciones deben considerarse apenas como orientación general, no pudiendo Adecol responsabilizarse por el uso indebido del producto. Las especificaciones técnicas podrán ser modificadas sin previo aviso, con la necesaria aclaración sobre aspectos técnicos, consulte a nuestro departamento a través del teléfono: (11) 2480-3599 o e-mail : dep.tecnico@adecol.com.br

Rua: Alexandre Kiss, 22 . CEP.: 07251-360 . Bonsucesso . Guarulhos . SP . Teléfono: +55 11 2480-3599 / +55 11 2202-0777 / Fax : +55 11 2480-2966