HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA
PREFLEX 28 C™

DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO

El **PREFLEX 28 C™** es una emulsión de acetato de polivinilo que no produce espuma ni se cristaliza. Puede aplicarse en forma manual o automática.

Diseñado especialmente para el armado de lomos de libros y el pegue de cajas plegadizas que no se encuentren plastificadas, metalizadas, ni con brillo UV, a menos que tengan reserva.

Dentro de sus principales características se encuentra:

- Alto tack en húmedo
- Secado rápido
- Agarre inmediato en húmedo.
- Buena estabilidad mecánica.
- No tóxico.
- La limpieza de los elementos se puede hacer con agua.
- Apropiado para trabajar en máquinas de alta velocidad.

Características de la emulsión y la película

Característica	Descripción
Película seca	Transparente, limpia y flexible.
Aspecto de la emulsión	Blanca y viscosa

ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valores
Contenido de Sólidos (%)	58 - 62
pH	4,0 – 5,0
Viscosidad Brookfield*(cP)	14.000 – 20.000

* Aguja N°4 – 10 rpm (20°C)

PRESENTACIÓN

El producto es entregado en cuñetes por 20 kilos y tambores metálicos por 200 kilos netos.

A solicitud del cliente, previo estudio y aprobación, se entregará este producto en otras presentaciones.

MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Mantenga el recipiente cerrado en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños.
- En caso de ser utilizado por niños, debe haber un adulto responsable para su vigilancia.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- No ingerir el producto, mantenerlo alejado de comidas y bebidas.
- No vierta el producto sobre el suelo o en cuerpos de agua.
- Utilizar el producto en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor y de las llamas.

PRECAUCIONES

PREFLEX S.A. garantiza el producto bajo las especificaciones técnicas establecidas en esta ficha técnica, sin embargo no puede garantizar las condiciones de aplicación, uso, modificaciones de los sustratos y cambios en el proceso original sobre el cual fue evaluado el producto, ya que son propias de cada cliente.

GARANTIA

PREFLEX 28 C™ tiene un tiempo de vida útil de doce (12) meses en un recipiente cerrado, bajo techo y en lugar fresco y seco. Temperaturas de almacenamiento mayores a 35 ºC, afectan las condiciones físicas del producto y disminuye su tiempo de vida útil.

PREFLEX S.A. advierte que la información técnica y recomendaciones de uso son enteramente confiables. Sin embargo, los consumidores deben ejecutar sus propias pruebas para determinar las condiciones de trabajo más adecuadas a sus necesidades. PREFLEX S.A. no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL, POR FAVOR DIRÍJASE DIRECTAMENTE AL AREA COMERCIAL O A LA DIRECCIÓN TÉCNICA.