ESPECIFICACION DE PRODUCTO

PRODUCTO: ECONO 060

DESCRIPCION Y USOS

Película plástica autoadherente para uso manual, coextruída por sistema cast . Película diseñada para brindar protección al producto embalado.

ATRIBUTOS

APARIENCIA

1. Libre de daños físicos y defectos visuales.
2. Película libre de agujeros, rasgaduras, rayas, partículas extrañas y material no disperso (geles).
3. No debe presentar arrugas que dificulten la utilización del material en la línea de embalaje.
4. No debe presentar coronas, hoja suelta, efecto telescopio no mayor a 0.5 cm.

EMBOBINADO

1. Los cores tienen un espesor de pared de 4 mm.
2. Diámetro interno del core de 3 pulgadas.
3. Rollos de longitud de 457 metros para anchos de 43.8cm y 50cm.
4. La diferencia entre los diámetros de los extremos no debe ser mayor de 0.5 cm.
5. Los rollos presentan una tensión uniforme de embobinado.
6. El rollo deberá desembobinar sin que se origine excesos de tensión sobre la película.

UNIONES

1. Los empates deben estar hechos sin cinta, aprovechando el cling de la película.
2. Máximo dos uniones por rollo.

COLOR

1. Película transparente.

OTROS

1. Película coextruida de tres capas de polietilenos lineales de baja densidad, con la presencia de aditivo cling.

PRESENTACION DEL PRODUCTO

IDENTIFICACION

1. La información contenida en el tiquete de identificación del paquete es:

1.1 Referencia (nombre del material).
1.2 Calibre.
1.3 Longitud en metros.
1.4 Ancho (cm).
1.5 Información del cuidado de los rollos y almacenamiento.

2. Cada rollo lleva en su interior adherido el tiquete de identificación de rollos terminados conteniendo la siguiente información necesaria para la trazabilidad del producto:

2.1 Número del lote de producción.
2.2 Nombre del operador que hace el corte final.

FORMA DE EMBALAJE

Rollos embalados a 6 unidades.

ALMACENAMIENTO / MANIPULACION

1. Almacenar y transportar en posición vertical con una altura máxima de 1.6 m.
2. Matener el embalaje original.
3. El material debe almacenarse bajo techo, libre de humedad y polvo, alejado de fuentes excesivas de calor, fuego, oxidantes fuertes, vapores de agua, productos quimicos.

PRODUCTO: ECONO 060

4. Almacenar en lugares limpios y secos, sobre estibas de madera.
5. Temperatura de almacenamiento: 15 a 30 ºC.
6. Vida útil del producto: 6 meses

PROTECCION

1. Al abrir el empaque, tenga cuidado de no deslizar la cuchilla sobre la superficie del rollo. Corte sobre las areas que no estan en contacto con el producto.
2. No debe entrar en contacto con productos químicos, solventes o elementos cortantes que lo deterioren.
3. Debido al calibre y a la propiedad inherente del cling, los rollos deben ser tratados de tal forma que no sufran golpes o deterioro alguno en los extremos ya que esto dificulta o imposibilita el desembobinado.

SEGURIDAD

1. Esta película se extruye con resinas que cumplen con los requerimientos en Estados Unidos como se describe en el numeral 177.1520 (c) 3.2a del CFR título 21 de la FDA para estar en contacto con alimentos.
2. Por su alta barrera al vapor de agua, no es apto para empaque de alimentos con moderado o alto contenido de humedad ya que puede generar descomposición del mismo.
3. Medio de extinción: rocio de agua, dióxido de carbono, químico seco o espuma.
4. En caso de incendio se forman gases de combustión como monóxido de carbono e hidrocarburos de combustión incompleta. Los gases deben ser considerados en principio como nocivos. En caso de incendio usar equipos con respiradores autónomos.
5. En caso de contacto con el producto fundido agregar rápidamente agua fría, no desprender el producto solidificado de la piel y remitir al médico.
6. En caso de contacto de los vapores con los ojos, lavar con abudante agua y remitir al médico si la irritación persiste.

DISPOSICION FINAL

No arrojar dentro de alcantarillas, al suelo ni a cualquier cuerpo de agua. Todos los métodos de disposición final deben cumplir con las regulaciones y leyes locales. La caracterización de los residuos y el cumplimiento con las leyes aplicables son exclusiva responsabilidad del generador de los residuos. Pelex S.A. no tiene control sobre las prácticas de manejo de terceros. La información presentada aquí se refiere solo al producto como se describe en esta ficha técnica.
Para evitar contaminación las mejores opciones incluyen el envío a recuperadores o envío a rellenos sanitarios con licencia y habilitados.
Los polímeros de los cuales se compone la película tienen alto calor de combustión, por lo cual sólo deben ser incinerados en unidades diseñadas especialmente para tal fin. Si se entierra, el polietileno, por ser inerte, no se degrada rápidamente, pero no libera gases o compuestos que contaminen las aguas subterráneas.

AVISO AL USUARIO

La información suministrada es dada de buena fé y es correcta dentro de nuestros conocimientos. Sin embargo,no nos hacemos responsables de resultados obtenidos por el uso de esta información.

ESPECIFICACION DE PRODUCTO

PRODUCTO: ECONO 060

VARIABLES

NOMBRE	METODO	UNIDAD	VALOR	DESVIACION
BRILLO	PLX-SMP-P07	%	>= 80.00	
CALIBRE	PLX-SMP-P02	mils de pu	0.60	± 0.250
COEFICIENTE DE FRICCION CINÉTICO (N/N)	PLX-SMP-P06	C.O.F.	>= 0.45	
FUERZA DE RASGADO CD	PLX-SMP-P05	gf	>= 80.00	
FUERZA DE RASGADO MD	PLX-SMP-P05	gf	>= 16.00	
FUERZA DE RUPTURA MD	PLX-SMP-P12	kgf	>= 0.45	
IMPACTO AL DARDO	PLX-SMP-P16	g	>= 50.00	
NUBOSIDAD	PLX-SMP-P09	%	<= 4.00	
PESO BASE	PLX-SMP-P01	g/m²	14.00	± 1.400
PORCENTAJE DE ELONGACION MD	PLX-SMP-P12	%	>= 250.00	