DORSTENER DRAHTWERKE
Group of Companies

EN ISO 9001
DNV
Certified
Company

Stitching Wire galvanised
Powerbind

Dimension (Round):	Tolerances:	Tensile Strength:	Meter per kg
0,35 mm (No. 30)	+0,015 / -0,005 mm	1280 +/- 100 N/mm²	1324 m/kg
0,40 mm (No. 28)	+0,015 / -0,005 mm	1225 +/- 100 N/mm²	1014 m/kg
0,45 mm (No. 27)	+0,015 / -0,005 mm	1180 +/- 100 N/mm²	801 m/kg
0,50 mm (No. 26)	+0,015 / -0,005 mm	1150 +/- 100 N/mm²	649 m/kg
0,55 mm (No. 25)	+0,015 / -0,005 mm	1100 +/- 100 N/mm²	536 m/kg
0,60 mm (No. 24)	+0,015 / -0,005 mm	1050 +/- 100 N/mm²	451 m/kg
0,70 mm (No. 23)	+0,015 / -0,005 mm	1000 +/- 100 N/mm²	311 m/kg
0,75 mm (No. 22)	+0,015 / -0,005 mm	970 +/- 100 N/mm²	288 m/kg
0,80 mm (No. 21)	+0,015 / -0,005 mm	950 +/- 100 N/mm²	253 m/kg
0,90 mm (No. 20)	+0,015 / -0,005 mm	900 +/- 100 N/mm²	200 m/kg
1,05 mm (No. 19)	+0,015 / -0,005 mm	855 +/- 100 N/mm²	147 m/kg

Chem. Composition:	short name C9D (Grade No. 1.0304)
C:	<= 0,10 %
Si:	<= 0,30 %
Mn:	<= 0,60 %
P:	max. 0,035 %
S:	max. 0,035 %
Zinc layer (electrolytic galvanised):	approx. 5 gr/m²

Dorsten,
14.10.2026

DORSTENER DAHTWERKE
H. W. Brune & Co. GmbH