Tecpro®

BARNICES BASE AGUA AQ

FICHA TÉCNICA

BARNIZ BRILLANTE RÁPIDOP SECADO AQ
AQ500

Aplicaciones:

Barniz sobreimpresión acuoso diseñado para la sobreimpresión de tintas litográficas en línea o fuera de esta; por la velocidad de secado que presenta este barniz, es posible la manipulación del impreso inmediatamente después de haber sido barnizado.

Este barniz también es recomendado para la aplicación en impresos sobre papel couché en donde se requiera imprimir frente y vuelta. En esta aplicación se recomienda tener una temperatura máxima de 35 ℃ en la primera entrada y de 30 ℃ en la segunda para evitar problemas de bloqueo.

Este barniz puede ser aplicado en diferentes sistemas tales como: Torre de barniz, sistema de humectado, barnizadora gula.

Características:

- Buen brillo.
- Viscosidad: 22 ± 2 seg en Copa Zahn # 3 EZ @ 23℃.
- pH: 9.0 ± 0.2
- Resistencia al frote: 100 ciclos 4 lbs.

Acondicionamiento:

Los barnices AQUAGLOSS® se suministran a la viscosidad adecuada para ser utilizados directamente, sin adiciones de acondicionadores al comenzar el tiraje, pero en caso de ser necesario se puede utilizar lo siguiente:

- Para bajar viscosidad:

Adicionar hasta un 5% de una mezcla de alcohol etílico o isopropílico (SOLV 313 o SOLV 305) al 50% con agua.

- Para acelerar secado:

Adicionar hasta un 5% de alcohol etílico o isopropílico (en agitación).

- Para retardar secado:

Adicionar hasta 5% de SOLV 702.

- Para ajustar pH:

Adicionar de 0.05 a 0.2% de 9-HF-11.

- Para control de espuma:

Adicionar de 0.05 a 0.1% de 9-HF-12.

Limpieza:

Usar agua si el barniz está fresco y si está seco, usar agua amoniacal con un poco de detergente o Roll Cleaner (9-HF-265).

Estos barnices se surten en envase de 20, 200 y 1000 Kg.
Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, esta hoja de características no exime al cliente de realizar sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación.

Octubre, 2026

PT-GDB-01-05(00)

Oriente 171 No. 367 S.J. Aragón Amp.
07470 México, D.F. Tel. (55) 5118 1000
www.sanchez.com.mx

Sánchez®
Tecnología a tu servicio