Serie 550 Multisustratos UV

Tintas UV diseñadas para imprimir sobre papeles y cartulinas de baja porosidad y películas plásticas diversas, tales como: PVC, polietileno y papel metalizado entre otros.

Características:

- Excelente transporte en la prensa obteniendo altas densidades.
- Baja ganancia de punto obteniendo alta nitidez en el impreso.
- Alta concentración y rendimiento.
- Adecuadas para trabajar en prensas de alta velocidad por su excelente curado.
- Buen comportamiento litográfico.
- Bajo Mistng.

Acondicionamiento:

- Estas tintas no requieren de acondicionamiento adicional, por lo cual se recomienda utilizarlas directamente del envase.
- Es recomendable que las películas plásticas tengan una tensión superficial mínima de 38 dinas/cm, para asegurar una buena adherencia.
  Antes de realizar el tiro completo de impresión, es conveniente realizar las pruebas necesarias.
- Se debe de utilizar en prensas que cuenten con rodillos y mantillas adecuadas para el uso de tintas UV.
- El curado va a depender del tipo y número de lámparas de vapor de mercurio así como de las condiciones en que se encuentren las lámparas y los reflectores, por lo cual se recomienda realizar una revisión periódica a las unidades de curado; así como limpiar periódicamente el reflector y monitorear el tiempo de vida útil de las lámparas (1000 horas de uso) para garantizar un buen curado.
- Se recomienda consultar la hoja de seguridad HDS para el uso y manipulación adecuada de productos UV.
- Se puede imprimir empleando una amplia gama de soluciones para la fuente. Es conveniente que el concentrado sea seleccionado en función de la calidad del agua y las condiciones del proceso de impresión; su concentración o dosificación debe ser controlada cuidadosamente con la medición del pH y de la conductividad, siguiendo perfectamente las indicaciones de preparación del fabricante.

Gama de colores:

La policromía está conformada por las siguientes tintas:

Descripción	Clave
Negro Process Multisustratos UV	V3-1550
Cyan Process Multisustratos UV	V3-2550
Magenta Process Multisustratos UV	V3-3550
Amarillo Process Multisustratos UV	V3-4550

Adicionalmente se pueden solicitar todos los tonos del catálogo PANTONE ®.

Resistencias:

	Luz	Jabón	Álcali	Barnizado	
				UV	Base Agua
Negro Process Multisustratos UV	7	5	5	B	B
Cyan Process Multisustratos UV	7	5	5	B	B
Magenta Process Multisustratos UV	5	2	3	B	B
Amarillo Process Multisustratos UV	5	5	5	B	B

Resistencias a la luz (escala azul de la lana):
1. Muy escasa 2. Escasa 3. Regular 4. Buena 5. Bastante buena 6. Muy buena 7.Sobresaliente 8. Excelente
Resistencia al jabón:
1. Muy pobre 2. Pobre 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente
Barnizado:
B = Barnizable PD = Puede degradarse

Almacenamiento y Manejo:

- Su almacenamiento se debe realizar en áreas oscuras y ventiladas con temperaturas por debajo de 30 °C.
- Estos productos deberán permanecer en recipientes de acero inoxidable o de polietileno oscuro.
- Se recomienda el uso de guantes de nitrilo, gogles y mandil para protegerse contra las posibles salpicaduras.
- Evitar la observación directa de la luz emitida por la lámpara UV. Usar lentes con filtro UV si el reflejo es excesivo.
- El contacto con la piel puede provocar una irritación. Un contacto prolongado puede ocasionar dermatitis.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, nunca con solventes. No utilizar ropa contaminada con productos UV.

Regulaciones y Servicio técnico:

Están fabricadas con materiales exentos de metales pesados restringidos. Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, “Salud ambiental, Juguetes y Artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba”, de la Secretaría de Salud.
Así como la CONEG (Coalición de Gobernadores del Noroeste de los Estados Unidos) cumpliendo con el límite establecido de no exceder en 100 ppm en peso el contenido de metales pesados.

Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, es conveniente que el impresor lleve a cabo sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación.
Cualquier duda respecto al uso, aplicación y resistencia de nuestros productos puedes consultar a nuestro Departamento Técnico, e-mail: servicio.tecnico@sanchez.com.mx