FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: Especialmente formulada para las tintas de curado UV, en prensas de cama plana (sheet-fed), prensas de forma continua (continuous forms presses) y aplicaciones en offset seco.

- **COLOUR**……Rojo
- **FACE COMPOUND**……..EPDM
- **CONSTRUCCION**…… Cord Carcass
- **TIPO**……Compresible
- **TERMINADO DE LA SUPERFICIE**……Ground and polished
- **RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE, RA**……0,60 – 0,90 mm
- **MICRO DUREZA**……...70 +/- 3 IRHD
- **STRETCH**……...< 0,70 % a 500 N/5 cm
- **CALIBRE**…… 1,95 mm (ISO 12636)
- **PERDIDA DE CALIBRE**……...≤ 0,02 mm
- **EMPAQUE Y TENSION**…….. De acuerdo con instrucciones del fabricante de la prensa

COMPATIBILIDAD			
APLICACIONES		TINTAS	
Sheetfed – Cama plana		UV	
Heatset		Conventional	
Coldset		Hybrid	
Packaging – Embalaje			
Coating – Barnizado			
Metal		RECOMMENDED	
Continuous F.- Formas Continuas		SUITABLE	
Plastic - Plástico		NOT RECOMMENDED	

MONTAJE:
El espesor del montaje empaque-mantilla debe ser medido y ajustado con micrómetro según las recomendaciones del fabricante de la máquina.

TENSION:

Al instalar una mantilla HQ nueva, se debe ajustar alrededor de 5 N/m por debajo de la máxima tensión recomendada por el fabricante. Después de realizar un primer trabajo, (1000 tiradas

aprox.) la mantilla ya ha alcanzado su máxima cedencia y se procede a hacer el ajuste definitivo de tensión. Para que el ajuste de tensión de la mantilla sea preciso, se debe realizar con una ***llave de torque***. Las recomendaciones de fábrica según el formato a trabajar son:

FORMATO	TAMAÑO PAPEL	N/m
B 3 ~ 1/4	500 × 353 mm.	20 - 25
B 2 ~ 1/2	707 × 500 mm.	30 - 35
B 1 ~ 1	1000 × 707 mm.	40 - 45
A 0	1189 × 841 mm.	55 -60
B 0	1414 × 1000 mm.	65 - 70

ALMACENAMIENTO:

Una vez recibidas, se deben desenrollar y poner en una superficie plana, siempre enfrentando las caras engomadas, como se muestra en el esquema:

