JOWATHERM

HOT MELT PARA EMPAQUE

259.20

Basis: Etilen Vinil Acetato (EVA)

Technical Data:

Viscosidad:	aprox. 3400 a 275°F (135°C) Brookfield-Thermosel
	aprox. 1,900 a 300°F (149°C)
	aprox. 1250 a 325°F (163°C)
	aprox. 800 a 350°C (177°C)
Densidad (g/ml):	aprox. 0.95 (7.9) lbs./gal)
Punto de Ablandamiento:	aprox. 212°F (100°C) Ring & Ball
Color:	amarillo - translucido

Characteristics: Hot melt de viscosidad baja, rápida con buen color y estabilidad al calor en el colero. Todos los materiales utilizados en la manufactura de Jowatherm 259.20 han sido aprovados por el FDA según la linea directiva 175.105 para alimentos envasados.

Applications: Especialmente para líneas de empaque de alta velocidad; formación de bandejas, cerrar cajas, envoltura y aplicaciones similares.

Directions for use:

Temp. de aplicación:	300-350°F (149-177°C) en el colero
Tiempo abierto:	aprox. 6-7 segundos
Tiempo de fijación:	aprox. 2 segundos

Las pruebas se han hecho bajo los metodods de Jowat. Recomendamos haga sus propios ensayos con anticipación.

Cleaning: Limpieza preliminar, mientras este caliente raspe con una espátula.

Storage: Por lo menos 3 años en condiciones secas y frescas 15-25°C/58-76°F de acuerdo a nuestra experiencia.

Packaging: En bolsas de 22.68 kg neto.

Marking: Ninguna. Recomendamos extraer los vapores que se puedan formar. Consulte las hojas de información sobre la seguridad del material.

Marzo del 2010

All data indicated are characteristics represented as average values. Our technical data sheets are constantly revised to represent the latest state of technology. This edition is replacing all previous ones, and is valid on the date of compilation.
Please refer to last page for additional information.

Jowat Adhesives

Jowat Corporation - PO Box 1368 - High Point, NC 27261 - Phone: (800) 322-GLUE (4583) - Fax: (336) 434-9019 - info@jowat.com - www.jowat.com

Información de JOWAT Corporation

El pegamento, como uno de los métodos más eficientes para unir, está en constante expansión hacia nuevas áreas de aplicación. A su vez, la cantidad de substratos que se unen también están aumentando a un ritmo inaudito. Se están mejorando y desarrollando constantemente nuevos métodos y equipamientos para procesar adhesivos.

El departamento interno de JOWAT Corporation ("JOWAT") está respondiendo con grandes esfuerzos para mantenerse al ritmo de estos cambios constantes. **Un equipo de químicos e ingenieros muy capacitados y calificados está usando las últimas técnicas y las ideas más brillantes para asegurarse de que nuestro adhesivo satisfaga las necesidades de nuestros clientes para aplicaciones nuevas e innovadoras.**

Hemos asimilado la información sobre la base de los resultados de las pruebas de nuestros laboratorios así como de la experiencia de campo en el trabajo con nuestros clientes. Esta información está disponible y puede solicitarla a nuestro departamento de servicio técnico. Se invita a los clientes que han obtenido la información y luego realizan modificaciones durante una producción en marcha a que nos brinden esta información para ayudarnos a mantener nuestra información de campo y obtener cualquier dato actualizado que se nos pueda brindar. No obstante, toda información técnica que brindemos se provee sólo con fines informativos y de asistencia y el usuario del adhesivo debe confiar en ella o usarla para reemplazar pruebas de campo en la aplicación real para la cual la utilizará. La información de pruebas de laboratorio y de campo obtenida no puede simular todo tipo de eventualidades que se puedan producir en cada aplicación específica; por tanto, no podemos asegurar el rendimiento ni los resultados en aplicaciones específicas ni lo hacemos.

Cualquier usuario de adhesivos fabricados por JOWAT debe probar la idoneidad de los adhesivos en cada aplicación individual, realizando tales pruebas con el primer uso de una muestra así como con todas las modificaciones posteriores durante cualquier producción en curso.

Además de tales otras pruebas, los usuarios de nuestros adhesivos consideran apropiado asegurar una unión idónea, todos los usuarios de adhesivos fabricados por JOWAT deben probar la idoneidad de los adhesivos en partes originales iguales a las condiciones normales de procesamiento. La unión adhesiva también se debe probar y evaluar mediante su sometimiento a la tensión y las condiciones reales a las que se someterá durante el uso que se le piensa dar. TODAS ESTAS PRUEBAS SON ABSOLUTAMENTE NECESARIAS Y SE DEBEN REALIZAR.

IMPORTANTE: Todos los productos (los "Productos") fabricados por JOWAT, la empresa matriz y las afiliadas y las subsidiarias ("Vendedor"), así como todos los servicios relacionados con tales Productos están sujetos a los Términos y Condiciones Generales de JOWAT Corporation. **LA GARANTÍA CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA EXPRESAMENTE TODA OTRA GARANTÍA ESCRITA, ORAL, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUSO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR**. ADEMÁS, EL VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN DE NINGUNA NATURALEZA, YA SEA DIRECTA, INDIRECTA O CONSECUENTE, EN RELACIÓN CON O COMO RESULTADO DE CUALQUIER COMPRA, USO O VENTA DE LOS PRODUCTOS. LA OBLIGACIÓN DEL VENDEDOR BAJO ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA A ACREDITAR AL COMPRADOR EL VALOR DE LA FACTURA DE CUALQUIER PRODUCTO QUE NO CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS ANTE SU DEVOLUCIÓN AL VENDEDOR O LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO QUE NO CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS, A DISCRECIÓN ÚNICA DEL VENDEDOR. **Si necesita una copia adicional de los Términos y Condiciones Generales, comuníquese con JOWAT.**