JOWATHERM 271.50
HOTMELT PARA ENCUADERNACION

BASE:	Etilen Vinil Acetato (EVA)	
DATOS TECNICOS:	Viscosidad (mPas/cPs):	Aprox. 7000 a 160°C Brookfield-Thermosel Aprox. 4000 a 180°C Aprox. 2500 a 200°C
	Densidad (g/ml):	Aprox. 0.95
	Punto de Ablandamiento	Aprox. 80ºC Ring & Ball
	Color:	Amarillo pálido traslúcido

CARACTERISTICAS: Hotmelt de alta elasticidad y estabilidad química, manteniendo su color constante a alta temperatura

APLICACION: Hotmelt para encuadernación de libros y revistas (lomos anchos y angostos).Puede usarse para Laterales

MANEJO:	Temperatura de aplicación:	160 - 180°C
	Tiempo abierto:	13 – 15 segundos
	Tiempo de asentamiento:	2 a 3 segundos
	Sistema de aplicación:	rodillo y boquilla

Recomendamos que el cliente haga sus ensayos. Examinado de acuerdo a las métodos de ensayo de Jowat.

LIMPIEZA: Limpieza preliminar, mientras está caliente raspe con una espátula. Para mantenimiento del tanque y rodillos, emplear aceite mineral precalentado a 110ºC. Después, purgar los residuos de aceite en el tanque con un poco de adhesivo. Remover el excedente de aceite en los rodillos con un paño limpio.

ALMACENAMIENTO: Por lo menos 3 años en condiciones secas y frescas (15-25°C) de acuerdo a nuestra experiencia.

EMPAQUE: En bolsa plástica de 15 kg neto.

OBSERVACIONES: Ninguna. Recomendamos extraer cualquier vapor que se pueda formar. Consulte las hojas de información sobre la seguridad del material.

DATOS REVISADOS: Octubre de 2026