FICHA TÉCNICA

AFIX BOND

Descripción

Afix Bond es un producto instantáneo a base de cianocrilato, de bajo olor, libre de solventes y anti mancha. Especialmente diseñado para la adhesión de piezas de calzado, metales, entre otras, en pocos segundos.

Datos Técnicos

Propiedades Fisicoquímicas	Especificaciones
Tecnología	Cianocrilato
Aspecto (sin curar)	Liquido transparente claro
Viscosidad Brookfield RV S21/R50/25°C	250 – 400 cP
Tiempo de fijación 25°C	
Cuero a cuero	3 a 5 segundos
PVC a PVC	5 a 10 segundos
ABS a ABS	15 a 20 segundos
Sistema de curado	Humedad del ambiente

Campos y formas de aplicación

Afix Bond cuenta con una formulación ideada para una aplicación sencilla con la obtención de alta fuerza de unión, incluso en aquellas áreas que necesiten doblarse. Adhiere gran variedad de materiales incluyendo cueros, pieles, metales, policarbonato y elastómeros.

Modo de uso:

1. Las zonas a unir deben estar limpias y sin grasa.
2. Aplicar el adhesivo a una de las superficies a adherir. No emplear ningún utensilio, como un trapo o cepillo, para extender el adhesivo.
3. Ensamblar las piezas en el trascurso de pocos segundos. Las piezas deben posicionarse de forma precisa, ya que se dispone de un tiempo corto de ajuste y centrado de las mismas.
4. Mantener las uniones fijas o sujetas hasta que el adhesivo haya sujetado las piezas.
5. Limpie la boquilla del frasco antes de cerrarlo para evitar que esta se pegue a la tapa.
6. Permitir que el producto desarrolle la resistencia total antes de someterlo a cargas operativas (normalmente 24 a 72 horas después del montaje, dependiendo de la holgura de la unión, materiales y condiciones de ambientales).
7. Conserve el producto bien tapado en lugar fresco y frio, preferiblemente en el refrigerador.

FICHA TÉCNICA

Características	En condiciones normales, la humedad atmosférica inicia el proceso de curado. Aunque, la resistencia funcional completa se desarrolla en relativamente poco tiempo, el curado continúa durante, al menos, 24 horas antes de alcanzar su máxima resistencia
Embalaje	Frasco de 20 g y 50 g. Consulte a la Centro de Relacionamiento con el Cliente (CRC) sobre otras posibilidades de embalaje.
Seguridad	Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y comprendido la información contenida en la hoja de seguridad del material. Revisar los posibles riesgos y seguir todas las precauciones, instrucciones de manejo, las consideraciones en la disposición mencionada en la hoja de seguridad y el embalaje. Mantenga fuera del alcance de los niños.  Clase de riesgo para transporte (ONU) – 3334
Almacenamiento	Almacenar en lugar fresco, bien tapado y alejado de fuentes de calor, preferiblemente en el refrigerador. El producto tiene una vida útil de 9 meses almacenado en estas condiciones.
Soporte técnico	El departamento comercial y técnico de PEGATEX ARTECOLA tiene experiencia práctica en el uso de los productos. Solicite asistencia a través de nuestro departamento comercial. En caso de ser necesarias aclaraciones técnicas, llamar al soporte técnico o envíe un e-mail: dpto.tecnico@pegatex-artecola.com

Pegatex Artecola S.A., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Pegatex Artecola S.A. consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Pegatex Artecola S.A. garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Pegatex Artecola S.A. se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de éstas pruebas se sale del ámbito de control de Pegatex Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Pegatex Artecola S.A. solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Pegatex Artecola S.A. y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Pegatex Artecola S.A. y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Para averiguar si la información que contiene este documento se encuentra actualizada comuníquese con Pegatex Artecola S.A.
Planta: Carrera 3 No. 15A-55 / FAX: 57 (1) 422 14 44
Mosquera – Cundinamarca – Colombia. *www.pegatex-artecola.com*

PBX: 57 (1) 422 1400
LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
01 8000 522 444