HOTMELTEX 63 - 637 AM

Descripción	Adhesivo termoplástico	
Propiedades físico-químicas	**Propiedad**	**Especificación**
	Presentación	Barra sólida, en diámetros de 11 y 8mm.
	Temperatura de reblandecimiento	74.0 – 80.0 °C
	Densidad *	0.943 ± 0.02 g/m^3
	Diámetro	11.1 – 11.6 mm
	Peso mínimo ud x bolsa de 40 ud *	1.120 ± 0.5 g
	Viscosidad Brookfield Thermosel (Aguja 27/ 10 Rev/min)	150°C 35,000 – 42,000 cP 160°C 25,000 – 33,000 cP 170°C 18,000 – 25,000 cP
	* Estas variables no constituyen especificación	
Campos y Formas De Aplicación	- Tiene un amplio uso en trabajos manuales, artesanías, tapicería en el hogar y otros. - Recomendado para la industria del empaque, para sustratos recubiertos con lacas y plásticos. - Especial para hacer pegados que requieran rapidez sin producir derrames de adhesivo. - Es adecuado para construir modelos, reparar calzado, fijar alfombra, hacer adornos, fijar cables a la pared y mucho más.	
Características	- Barra de color ligeramente amarillo, ligeras variaciones de color no afectan la calidad del producto. - Se recomienda una temperatura de trabajo entre 140 – 180°C.	
Recomendaciones	- No se debe trabajar a temperaturas superiores a los 180°C por periodos prolongados, ya que pierde sus características. - No recomendado para pegar icopor y algunos plásticos blandos. - Se debe evitar el contacto con el producto caliente. En caso de presentarse, aplicar agua fría sobre la zona afectada hasta que el producto se desprenda por si solo. - Puede ser almacenado por dos (2) años, protegido contra la humedad y la luz	