FICHA TÉCNICA
FTEC_CARPINCOLMR-60_V1
14/10/2026

CARPINCOL MR-60

LÍDER EN CALIDAD SERVICIO E INNOVACIÓN

1. Descripción.

Adhesivo elaborado a base de PVA (Acetato de Polivinilo).

2. Propiedades físico-químicas.

Color	Ligeramente Rosado
Concentración	47 - 50 %
Viscosidad Brookfield 20 °C Spin 6, rpm 10	20.000 - 30.000 cP
Densidad	1.0970 gr./cc ± 0.02
pH	5 - 6
Inflamabilidad	No
Toxicidad	No
Tiempo de Prensado	20 minutos
Peso por galón	4.100 Kg. aprox.

3. Campos y Formas de Aplicación

-Está desarrollado para ser empleado en las industrias de carpintería, enchapes, tapicería decoración, construcción y muchas más.
-El Carpincol MR-60 pega materiales como sillas, bafles, puertas, gabinetes etc. y en laminaciones de formica, papel melamínico, chapilla a madera o aglomerado.
-Las superficies que se van a unir deben estar limpias, libres de grasa o polvo.
-Aplicar el adhesivo en forma homogénea sobre una de las superficies.
-Someter las piezas a una presión uniforme sobre toda el área pegada. El tiempo depende de la cantidad aplicada, condiciones ambientales y de la porosidad de los sustratos.

4. Características.

-Debido a sus características es un producto que se emplea en pegados que exigen una excelente adhesión y resistencia estructural a la humedad.
-Se puede emplear en maderas que contiene un porcentaje de humedad hasta de un 15%.
(Utilizar maderas con mayor porcentaje de humedad, no es técnicamente adecuado, ya que la estructura de los muebles podría deformarse por la expansión y contracción propias de las maderas húmedas.
-Alta concentración de sólidos. -Alto rendimiento de productividad.
-Resistente a la humedad. -No afecta la piel.
-No tóxico.

5. Recomendaciones.

-Antes de usar el producto debe agitarse y homogeneizarse bien.
-No debe mezclarse con ningún otro pegante pues disminuye las propiedades adhesivas.
-Para pegar maderas con un porcentaje de humedad inferiores a 12% recomendamos usar PEGAMADERA.
-Mantenerse en su envase original en un lugar fresco y bien tapado.

Para averiguar si la información que contiene este documento se encuentra actualizada comuníquese con Pegatex LTDA.

Los datos de esta ficha técnica se basan en nuestros actuales conocimientos técnicos y experiencias.
No se exime al usuario de realizar pruebas y ensayos antes de utilizar nuestros productos, debido a la multiplicidad de influencias que no permiten a ciencia cierta, determinar las características o condiciones de aplicación.

PEGATEX LTDA. se reserva el derecho de modificaciones técnicas.

FT-ID-121
VERSIÓN 3
06/07/2009

Cra. 3 no 15 55 Mosquera – Cundinamarca – PBX: 422 1400 – Fax: 422 1444 – 422 1453
Bogotá: Cra. 56 No. 12 – 26 TEL. 414 2199 FAX: 290 2014 – LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN NACIONAL **01 8000 522 444**
e-mail: ventas@pegatex.com.co – **www.pegatex.com.co**