FICHA TÉCNICA

PEGAMADERA 40

Descripción

Es un pegamento sintético a base de acetato de polivinilo modificado externamente. Las uniones realizadas con este producto presentan alta fuerza de pegado.

Datos Técnicos

Propiedades Fisicoquímicas	Especificaciones
Color	Blanco
% Sólidos	29 - 31 %*
Viscosidad Brookfield RV (Spindle 5 /10 rev·min; 20ºC)	15.000 – 25.000 cP*
pH	4 – 6*
Densidad	1.05 – 1.09 g/cm^3

** Especificaciones controladas por el departamento de Aseguramiento de Calidad.*

Campos y formas de aplicación

Es recomendado para el pegado de madera, tableros contrachapados, MDF, aglomerados en general, laminados de alta presión (Fórmica®) y cartón. En procesos de entamborado de puertas y laminaciones en frio o caliente.

Modo de Uso

1. Limpie cuidadosamente todas las superficies que van a ser pegadas con el fin de retirar polvo, grasa y humedad.

2. Aplique el producto de forma uniforme en una de las dos superficies con espátula, rodillo, brocha o encoladora de rodillos.

3. Deje un tiempo abierto máximo de 5 a 7 minutos* y luego prense las partes a unir durante 60 a 90 minutos*. Un tiempo de prensado superior (6 horas) permiten obtener mayor consistencia en el pegado.

4. Limpie los excesos de adhesivos en las uniones.

5. Bajo ninguna circunstancias agregue aditivos o agua, ya que esto puede afectar el desempeño del producto.

** dependiendo de las condiciones de humedad de la madera y las condiciones ambientales.*

FICHA TÉCNICA

Características	• Fácil aplicación. • Alto tack. • Pega en frio. • No contiene elementos tóxicos. • No mancha ni se cristaliza. • Buena Fluidez. • Adecuado para trabajos de alta exigencia.
Embalaje	Cuñete de 20Kg, Caneca de 200Kg, IBC de 1000Kg. Consulte a la Centro de Relacionamiento con el Cliente (CRC) sobre otras posibilidades de embalaje.
Seguridad	Antes de usar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información que se relaciona en la hoja de seguridad del producto. Preste atención sobre los potenciales riesgos y siga las medidas de precaución, instrucciones de manejo, consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad y en el envase. Clase de riesgo para transporte (ONU): No presenta riesgos.
Almacenamiento	Almacenar en lugar fresco, bien tapado y alejado de fuentes de calor y luz directa del sol, en temperaturas de 5 a 35°C. La vida útil del producto es de 6 meses en condiciones normales de almacenamiento, siempre y cuando se mantenga el producto en su envase original y sellado.
Soporte técnico	El departamento comercial y técnico de PEGATEX ARTECOLA tiene experiencia práctica en el uso de los productos. Solicite asistencia a través de nuestro departamento comercial. En caso de ser necesarias aclaraciones técnicas, llamar al soporte técnico o envíe un e-mail: dpto.tecnico@pegatex-artecola.com

Pegatex Artecola S.A., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Pegatex Artecola S.A. consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Pegatex Artecola S.A. garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin

desconocer que Pegatex Artecola S.A. se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de éstas pruebas se sale del ámbito de control de Pegatex Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Pegatex Artecola S.A. solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Pegatex Artecola S.A. y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Pegatex Artecola S.A. y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Para averiguar si la información que contiene este documento se encuentra actualizada comuníquese con Pegatex Artecola S.A.
Carrera 3 No. 15A-55 / FAX: 57 (1) 422 14 44
Mosquera – Cundinamarca – Colombia. *www.pegatex-artecola.com*

PBX: 57 (1) 422 1400
LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
01 8000 522 444