PEGAMADERA MFA

LÍDER EN CALIDAD SERVICIO E INNOVACIÓN

Descripción	Pegamento sintético a base de acetato de polivinilo	
Propiedades físio - químicas	Color :	Blanco
	% Sólidos	37 - 40 %
	Viscosidad Brookfield RV	25.000 - 35.000 cP
	Spindle 6; 10 rev/min; 20ºC	
	pH	4,5 - 5,5
	Inflamabilidad	No
	Toxicidad	No
Campos y Formas De Aplicación	Industria de carpintería en ensamblaje y laminación. Presenta buena adherencia sobre varios tipos de madera, aglomerados, madera contrachapada, hardboard, tablex, MDF y enchapes. También se puede utilizar en trabajos manuales especialmente en artesanías. -Las superficies que se van a unir deben estar limpias, libres de grasa o polvo. -Aplicar en forma homogénea en una de las superficies con brocha, espátula o rodillo. En maderas porosas aplique el pegamento en las dos superficies. -Una las partes y sométalas a presión moderada por espacio de mínimo 45 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales y de la humedad de la madera.	
Características	-Fácil aplicación -Película transparente -No se considera un producto peligroso	
Recomendaciones	Para trabajar maderas con porcentajes de humedad altos (15%) y tiempos de prensado corto recomendamos utilizar Carpincol MR-60. Se sugiere consultar con Servicio Técnico o Departamento de Investigación y Desarrollo de Pegatex LTDA -Lave con agua las herramientas que utilice antes que la película se seque. El producto tiene una vida útil de un año si se almacena en un lugar fresco y seco	

Para averiguar si la información que contiene este documento se encuentra actualizada comuníquese con Pegatex LTDA.

Los datos de esta ficha técnica se basan en nuestros actuales conocimientos técnicos y experiencias.
No se exime al usuario de realizar pruebas y ensayos antes de utilizar nuestros productos, debido a la multiplicidad de influencias que no permiten a ciencia cierta, determinar las características o condiciones de aplicación.

PEGATEX LTDA. se reserva el derecho de modificaciones técnicas.

Cra. 3 no 15 55 Mosquera – Cundinamarca – PBX: 422 1400 – Fax: 422 1444 – 422 1453
Bogotá: Cra. 56 No. 12 – 26 TEL. 414 2199 FAX: 290 2014 – LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN NACIONAL **01 8000 522 444**
e-mail: ventas@pegatex.com.co – **www.pegatex.com.co**

LÍDER EN CALIDAD SERVICIO E INNOVACIÓN

Para averiguar si la información que contiene este documento se encuentra actualizada comuníquese con Pegatex LTDA.

Los datos de esta ficha técnica se basan en nuestros actuales conocimientos técnicos y experiencias.
No se exime al usuario de realizar pruebas y ensayos antes de utilizar nuestros productos, debido a la multiplicidad de influencias que no permiten a ciencia cierta, determinar las características o condiciones de aplicación.

PEGATEX LTDA. se reserva el derecho de modificaciones técnicas.

Cra. 3 no 15 55 Mosquera – Cundinamarca – PBX: 422 1400 – Fax: 422 1444 – 422 1453
Bogotá: Cra. 56 No. 12 – 26 TEL. 414 2199 FAX: 290 2014 – LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN NACIONAL **01 8000 522 444**
e-mail: ventas@pegatex.com.co – **www.pegatex.com.co**