SunLit® Triumph® Max

1. Descripción

SunLit Triumph Max es una tinta sheetfed offset de alta pigmentación para papel y cartón. SunLit Triumph Max es aplicable a impresiones comerciales, de publicaciones y de empaque en prensas convencionales y perfecting.

2. Características del producto

Tintas SunLit Triumph Max:

- Está disponible el set de los 4 colores process
- Basada en aceite vegetal y libre de aceite mineral
- Provee alto brillo de impresión
- Fresca en los ductos
- Cumple con ISO 2846-1y permite imprimir en concordancia a la norma estándar internacional ISO12647-2
- Secado por penetración y un alto grado por oxidación
- Altamente pigmentadas
- Libres de catalizadores de secado a base de cobalto

3. Uso del producto

3.1 Aplicaciones

SunLit Triumph Max está pensada para uso en impresión offset para papel y cartón. La tinta es adecuada para máquinas de impresión offset de todo tipo y tamaño.

La tinta no es adecuada para las siguientes aplicaciones:

- Impresión en Foil metalizado o cualquier otro substrato no absorbente.
- SunLit Triumph Max Magenta y Amarillo no son adecuadas para la impresión de afiches exteriores.
- Empaques de alimentos especialmente sensibles.
- Impresión Offset sin agua (Waterless).

3.2 Sustratos

Las tintas SunLit Triumph Max son adecuadas para los siguientes sustratos:

- Cualquier tipo de papel con recubrimiento mate/seda
- Cualquier tipo de papel con recubrimiento brillante
- Cualquier tipo de papel sin recubrimiento (Papel offset)
- Cualquier tipo de cartón recubierto o sin recubrimiento

Nota: La calidad del papel influirá en el desempeño del secado y el brillo de la impresión.

3.3 Barnizabilidad

Las hojas impresas con SunLit Triumph Max pueden ser reimpresas ya sea con barníz de sobreimpresión a base de agua o de aceite.
Al aplicar barnices UV en línea, es necesario aplicar antes un primer adecuado. Cuando se aplica recubrimiento UV fuera de línea, se recomienda usar un primer base agua o dar un tiempo de espera de al menos 48h.
Se debe tener en cuenta las solideces de la tinta

4. Rango de colores

SunLit Triumph Max es suministrada como tinta terminada.

La siguiente tabla resume la solidez a la luz y las resistencias correspondientes a los 4 colores process:

COLORES PROCESS	CODIGO PRODUCTO	SOLIDEZ DE LA LUZ ISO 12040*	ALCOHOL ISO 2836*	MEZCLA DE SOLVENTE ISO 2836*	ALCALI ISO 2836*
SUNLIT TRIUMPH MAX Process Black	**TPH24**	**8**	**+**	**-**	**-**
SUNLIT TRIUMPH MAX Process Cyan	**TPH38**	**8**	**+**	**+**	**+**
SUNLIT TRIUMPH MAX Process Magenta	**TPH39**	**5**	**+**	**+**	**-**
SUNLIT TRIUMPH MAX Process Yellow G/S	**TPH41**	**5**	**+**	**+**	**+**

* Para más información acerca de estos estándares, por favor contactar al asesor local de SunChemical.

5. Manejo general

5.1 Almacenamiento

Las tintas SunLit Triumph Max deben ser almacenadas a temperatura ambiente entre 5°C y 35°C. Bajo esta condición las tintas SunLit Triumph Max tienen una vida útil de al menos 36 meses en un tarro sin abrir empacado al vacío.

Las tintas suministradas en tambores deben ser usadas dentro de los 12

meses posteriores a su fabricación. Una vez abierto el tambor, la tinta debe ser usada de manera oportuna para evitar la formación de piel.

Los cartuchos de tinta de polipropileno no son impermeables al aire. La difusión de oxígeno en la tinta de impresión puede iniciar un proceso de secado prematuro, particularmente a temperaturas muy elevadas y tiempos de almacenamiento prolongados. Experiencias previas han mostrado que las tintas de impresión pueden ser usadas por un año después de fabricadas y de ser almacenadas y transportadas a humedad y temperatura ambiente.

5.2 Manejo de residuos

La eliminación de residuos debe llevarse a cabo de acuerdo con las buenas prácticas industriales, tomando en cuenta todas las normativas y directrices locales, nacionales y regionales.

6. Condiciones de impresión

6.1 Soluciones de Fuente

SunLit Triumph Max no requiere ser combinada con una solución de fuente especial. Sin embargo SunChemical recomienda el uso de productos SunFount para alcanzar un desempeño óptimo.

SunFount® 410; para usar con 5-7% IPA con agua de calidad normal

SunFount® 480; para usar con 3-6% IPA, para prevenir cristalización de los rodillos

SunFount® 455; para usar con 0-5% IPA, adaptada para impresión libre de IPA

La calidad del agua y las condiciones generales de impresión tienen un fuerte impacto en la elección de la solución de fuente y el nivel de IPA requerido. Por favor contacte a nuestro servicio técnico para asistencia.

6.2 Planchas de impresión

SunLit Triumph Max puede ser usada con cualquier tipo de planchas de aluminio (Planchas CtP , convencionales positivas o negativas).

6.3 Influencia del Secador IR

El uso de secadores IR no es recomendado ya que puede aumentar el riesgo de marcado a la salida de la pila.

6.4 Limpieza de prensa

Después de haber impreso con la tinta SunLit Triumph Max la prensa puede ser limpiada fácilmente usando productos estándar de lavado.

7. End-use safety

La serie SunLit Triumph Max es una tinta de base vegetal diseñada para impresión sheetfed offset.

Todos los productos Sun Chemical están formulados con las últimas directrices CEPE/EuPIA. Esto excluye el uso de sustancias cancerígenas, mutagenicas y toxicas para la reproducción (CMR 1 and 2) o marcadas (T) como peligrosas de acuerdo con las normas de sustancias peligrosas 67/548/EEC. Sustancias clasificadas como altamente toxicas (T+) o toxicas (T) y pigmentos basados en componentes de antimonio, arsénico, cadmio o cromo (VI), plomo, mercurio y selenio además del uso de ciertos colorantes, disolventes, plastificantes y materiales diversos están también excluidos. Una copia de este documento está disponible en la página web EuPIA: http://www.eupia.org

SunLit Triumph Max también cumple con EN71/3 (Idoneidad para empaques de juguetes).

8. Asistencia técnica/ Contacto

Para más información, por favor contacte a nuestro equipo local de Sun Chemical o visite nuestro sitio web: www.sunchemical.com

SunLit® es una marca comercial registrada de Sun Chemical Corporation.

Version del 14/10/2026

Nuestros productos están pensados para la venta a usuarios. La información de este documento es información general diseñada para ayudar a los clientes a determinar la adecuada aplicación de nuestros productos. Todas las recomendaciones estás hechas sin garantía, pues la aplicación y condiciones de uso están fuera de nuestro control. Recomendamos que los clientes se aseguren que cada producto cumpla con los requerimientos en todos los aspectos antes de comenzar un tiraje de impresión. No hay ninguna garantía implícita de comerciabilidad o comportamiento para el propósito de este producto o productos aquí descritos. En ningún momento Sun Chemical se hará responsable por daños y perjuicios de ninguna naturaleza que surjan del uso o confianza sobre esta información. Las modificaciones de este producto por razones de mejoramiento pueden ser realizadas sin nuevo aviso.