U45604G Barniz UV Brillante para Serigrafía

DESCRIPCIÓN

Este es un Barniz UV versátil, el cual ofrece excelente lisura, claridad y rápido curado en impresión Serigráfica. Está formulado para aplicación sobre papel y cartón en empaques e impresión comercial.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Alto Brillo
- Muy Rápido Curado
- Excelente Claridad
- Ideal para Trabajos por Ambas Caras
- Excelente Resistencia al Roce

APLICACIÓN

Formulado para curar sobre tintas UV o convencionales con Primer usando mallas (sedas) entre 150 a 165 líneas por centímetro. Las tintas deben estar totalmente secas para garantizar una buena adhesión. Este barniz puede usarse en aplicaciones por ambas caras cuando es usado como barniz total No contaminar con productos base agua. Agítese muy bien antes de usarse.

PROPIEDADES TÍPICAS

- Densidad	-	9.0 +/- 0.2 lbs/gal
- Viscosidad	-	350 - 430 cPs; #2 Spindle; 30 rpm @ 22 *C

DATOS DE FUNCIONAMIENTO (24 horas después de aplicado)

- Brillo (medidor de 60 grados)	-	95 - 99*
- Sutherland Test de Roce 500 ciclos - 4 libras (barniz sobre barniz)	-	No Raya*
- Resistencia al Bloqueo 2PSI / 16 horas. @60*C y HR (30%-50%) (barniz sobre Barniz)	-	Totalmente Suelto

* Los resultados pueden variar dependiendo del sustrato, tintas y método de aplicación.

LIMPIEZA

- Se recomienda alcohol Isopropílico (IPA)
- Ver hoja de seguridad para mayor información

ALMACENAJE/ACARREO

- Usar guantes protectores de seguridad
- Almacenar en un lugar fresco y seco
- Mezcle bien antes de usar
- Evite el contacto con la piel.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La información aquí contenida es considerada confiable, pero no representa garantías, o ningún tipo de garantías se hacen en cuanto a su exactitud, idoneidad para aplicaciones particulares o los resultados que se obtienen de ella. La información se basa en trabajos de laboratorio con equipos de pequeña escala y no necesariamente indican el rendimiento del producto final. Debido a las variaciones en los métodos, las condiciones y equipo usado comercialmente en el procesamiento de estos materiales, no garantiza ni se hacen garantías en cuanto a la idoneidad de los productos para las aplicaciones a aplicar. Pruebas a escala completa y el desempeño final del producto son responsabilidad del usuario. Nicoat no se hace responsable del resultado final y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad de cualquier uso o manipulación de cualquier material fuera del control directo de Nicoat. EL VENDEDOR NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Nada de lo contenido en este documento se considera el permiso, recomendación, ni como un incentivo para practicar cualquier invención patentada sin autorización del titular de la patente.

FECHA MAYO 10/ 2016